

Sika® Primaire-290 DC

Destiné au traitement préliminaire des lattes de pont en bois

Propriétés physiques

Base chimique	Résine PU solvantée
Couleur	Transparent légèrement jaunâtre
Densité (CSQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	1,0 kg/l environ
Point éclair (CSQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Extrait sec	34% environ
Température d'application	+5°C à +40°C
Méthode d'application	Pinceau / feutre / aérosol
Pouvoir couvrant	100 à 200 ml par m ² environ
Temps de séchage ³⁾	< 15°C 60 minutes ≥ 15°C 30 minutes Maximum 24 h
Stockage	Emballage fermé, dans un endroit frais et sec ≤ 25°C
Durée de conservation	12 mois dans emballage scellé

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedure ²⁾ à 23°C / 50% HR ³⁾ pour des applications spécifiques, le temps de séchage peut être différent

Description

Le Sika® Primaire-290 DC est un liquide légèrement ambré qui sèche à l'humidité ambiante. Il est utilisé comme traitement préliminaire des lattes de pont en bois destinées à être assemblées avec le Sikaflex®-290 DC ou collées avec le Sikaflex®-298 FC.

Le Sika® Primaire-290 DC est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et du programme «Responsible Care».

Domaines d'application

Le Sika® Primaire-290 DC est particulièrement recommandé sur des supports, tels que :

- Teck,
- Acajou,
- Pin d'Oregon
- Liège
- GRP (base polyester insaturé)

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Réaliser des essais préliminaires sur les supports courants et sous conditions locales pour déterminer la compatibilité de la colle et du matériau.

Méthode d'application

Les lattes doivent être saines, propres, sèches, exemptes de silicone, graisse, huile et de poussière.

Appliquer une couche fine mais uniforme à l'aide d'un pinceau propre et sec. Le temps de séchage minimum est de 30 minutes avant application des Sikaflex®.

Le Sika® Primaire-290 DC est appliqué en une seule couche. S'assurer lors de cette opération que la quantité déposée est suffisante.

Refermer soigneusement le flacon après usage.

Industry



Important

Sika® Primer-290 DC est un produit réagissant à l'humidité. Afin de garantir sa qualité, il est important de refermer le bouchon en plastique intérieur, et, après application du primaire sur la surface, de revisser le bouchon extérieur sur le flacon. En cas d'usage ou d'ouverture régulier, éliminer le produit après 1 mois, ou après 2 mois en cas d'usage occasionnel. Ne plus utiliser le produit gélifié ou non homogène. Ne jamais mélanger le Sika® Primer-290 DC avec d'autres produits.

Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika Marine

Conditionnement

Flacon	30 ml
Flacon	250 ml
Bidon	1 l
Bidon	5 l

Base des valeurs

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Informations en matière de santé et de sécurité

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Notice légale

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Pour plus d'informations :
www.sika.be
www.sika.com

Sika S.A
Division Industrie
Rue Pierre Dupont 167
BE - 1140 Bruxelles
Tél : +32 2 726 16 85
Fax : +32 2 726 28 09

