

S-BOND

DESCRIPTION

VEIDEC S-BOND est une grande qualité et fort un adhésif de composants et d'étanchéité. Ce produit est inodore, neutre et sans isocyanates. Après formes d'application, à l'aide de l'humidité de l'environnement, d'un caoutchouc solide et durable. Approuvé par la NSF en kit (P1) pour une utilisation à l'intérieur et autour des zones où la nourriture est traitée.

PROPRIÉTÉS

- En permanence flexibles, haut module d'élasticité.
- Pour remplissage et de scellage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans la construction et l'industrie.
- Peut-être peint avec des peintures à base d'eau (peintures alkydes sèchent plus lentement, tester ceci à l'avance).
- Ne tache pas (super pour la pierre naturelle).
- Ne rétrécit pas.
- D'isocyanates, solvants, silicones et des phtalates.
- Séchage rapide.
- Résistant aux rayons UV, les conditions météorologiques (mer) de l'eau, les liquides et les moisissures (pour des périodes plus courtes).
- Très bonne adhérence sur pratiquement n'importe quelle surface (même mouillé), généralement sans la nécessité d'une amorce (tester les surfaces poreuses à l'avance).
- Décolore pas.
- Pour mettre humide sur humide (avec le même matériau de réparation).
- Est inodore.

APPLICATION

- Mastic et colle multifonctions. Pour remplir les joints, fissures, trous, etc (pas de joints de dilatation) dans le secteur de la construction.
- Pour le calfeutrage des ponts de bateaux (bois).
- Pour les surfaces de la carrosserie et du métal pour le collage métal sur métal (absorbe les chocs).
- Vitrage de qualité, idéal pour les cambrioleurs vitrage anti effraction.
- Adhésif de construction étanche universelle pour le collage (non poreux) pierre, béton, miroirs, pierre, plâtre, polycarbonates, PS, PU, PVC et plastiques divers, carreaux de céramique, le cuivre, le plomb, le zinc, l'aluminium, l'acier inoxydable, le bois, verre, etc

MODE D'EMPLOI

En raison de la grande variété de surfaces et matériaux, il est recommandé à l'avance pour effectuer un test.

**S-BOND - SBD****Art.nr. 15460 - 15468**

Signatuur: HP

Datum: 2011-09-08


Deze productinformatie is eigendom van VEIDEC AB en mag niet worden verstrekt aan derden zonder onze toestemming. Deze productinformatie is opgesteld op basis van onze ervaringen; de desbetreffende distributiemaatschappij dient de waarschijnlijke eigenschappen aan te geven betreffende het gebruik van het product aangezien de toepassingsgebieden vaak nogal uiteenlopend zijn. De aanbevelingen omtrent het technisch gebruik zijn niet bindend en wettigen geen enkele contractuele overeenkomst en toekomstige verplichtingen in het kader van het verkoopcontract. In het bijzonder ontslaan zij de koper op geen enkele wijze van het zelf testen van ons product met betrekking tot de geschiktheid voor het aangewezen toepassingsgebied.

S-BOND

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Blanc, noir, gris, dark gris, beige, rouge, brun, vert armée, transparentes et métalliques
Emballage:	PE cartridges, 290 ml.
Odeur:	No
Temps de séchage:	2-3 mm/24 h, (modifiable après 10-15 min)
Délai de traitement:	En fonction de l'épaisseur du matériau
Densité (à 20 ° C):	1,53 g/ml en 1,01 g/ml (transparent/métallique)
Trous de remplissage:	Oui
Reprise élastique	>70%
Liaison de la capacité de mouvement:	25%
retrait:	+/- 1%
Durée de conservation (température):	12 mois (+5°C tot +25 °C)
Extensible à la rupture (DIN 53504)	250%
Résistance à la compression	0,7 N/mm ² bij 25%
Résistance au cisaillement:	1,4 N/mm ²
Résistance à la traction (DIN 53504)	2,20 N/mm ²
Résistance mécanique	+/- 600 Pa
Module à 100%	1,7 N/mm ² (couler) 1,0 N/mm ² (Transp./Metal.)
Dureté (Shore A)	60, 38 pour transparent et métallique
Résistance à la température	-40 °C à 100 °C, 120 °C, n'est pas constant,
La transformation et la température de surface:	+5°C tot +40°C
Norm:	ISO 11.600 25HM
certification:	ISEGA
	Conformément aux exigences réglementaires, voir la dernière fiche signalétique. http://www.veidec.com/msds/ Peut être (humide) enlevé avec Soft Clean ou Total Clean
Guide de résistance chimique:	Disponible sous forme de brochure séparée.


SYMBELEN



Druksterkte:
0,7 N/mm² bij 25%



Schuifsterkte:
1,4 N/mm²



Treksterkte:
2,20 N/mm²

CERTIFICATEN



Omgevingsklasse A.



Reg. no: 23580



Categoriecode P1.
Registratienummer:
141956 tot 141964
<http://www.nsf.com/USDA/Listings.asp?Company=3M740>

S-BOND - SBD

Art.nr. 15460 - 15468

Signatuur: HP

Datum: 2011-09-08

Deze productinformatie is eigendom van VEIDEC AB en mag niet worden verstrekt aan derden zonder onze toestemming. Deze productinformatie is opgesteld op basis van onze ervaringen; de desbetreffende distributiemaatschappij dient de waarschijnlijke eigenschappen aan te geven betreffende het gebruik van het product aangezien de toepassingsgebieden vaak nogal uiteenlopend zijn. De aanbevelingen omtrent het technisch gebruik zijn niet bindend en wettigen geen enkele contractuele overeenkomst en toekomstige verplichtingen in het kader van het verkoopcontract. In het bijzonder ontslaan zij de koper op geen enkele wijze van het zelf testen van ons product met betrekking tot de geschiktheid voor het aangewezen toepassingsgebied.