

Fiche Technique

Page 1 de 1

- Caractéristiques:** AKEMI® Produit de Lissage Universel est une solution concentrées aqueuse des tenseurs et agents auxiliaires.
- Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :
- approprié pour tous les produits d'étanchéité
 - exempt d'acides, lessives et solvants
 - préserve le brillant de la surface du produit d'étanchéité
 - haute rendement
 - pas de ravivement des pigments des produits d'étanchéité
- Domaine d'utilisation:** AKEMI® Produit de Lissage Universel est utilisé pour lisser et polir la surface d'AKEMI® Silicone Marbre sur la pierre naturelle et artificielle ainsi que de tous les autres produits silicone, polyuréthane et MS polymère.
- Mode d'emploi:**
1. Diluer avec de l'eau propre en proportion de 1/4.
 2. Mouiller les doigts ou la raclette en caoutchouc avec de la solution de lissage diluée, ou appliquer en utilisant un vaporisateur sur la jointure d'étanchéité et lisser la jointure.
 3. Eliminer de la solution de lissage excédentaire en raison d'une formation de taches sur certaines surfaces (par ex. la pierre naturelle).
- Conseils particuliers:**
- Uniquement pour usage professionnel.
 - Ne pas laisser rester et sécher une quantité plus grande du Produit de Lissage Universel sur la jointure. Les résidus séchés peuvent, dans certaines circonstances, entraîner une dégradation visuelle (des taches mates/claires) de la surface.
 - Avant usage tester la compatibilité avec des surfaces adjacentes, par ex. les bois revêtus.
 - Ne remettez pas le produit mélangé dans le récipient d'origine.
 - Utiliser toujours le Produit de Lissage Universel frais.
 - Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
 - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.
- Entreposage:** Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois à compter de la production.
- Conseil de sécurité:** Respecter la fiche de données de sécurité.
- Observations:** Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.

FT 12.22