

Attention : les dernières versions des fiches techniques peuvent être téléchargées via notre site

ASPECT ET ORIGINE

Basalte originaire de Zhangpu, Chine.

Aspect : fond de couleur gris foncé légèrement nuancé sans fossile apparent.

Caractéristiques : des nuances de teinte sont toujours plus ou moins présentes pour ce produit, même dans un seul lot. Des petits trous apparaissent sur la surface qui seront ensuite bouchés lors de la pose par le jointoiment. Certaines traces de meule peuvent également apparaître, mais ceci est une caractéristique intrinsèque de la pierre et ne peut donc en aucun cas mener à une réclamation.

Dans l'Oriental Basalt réside une présence de fer. C'est une propriété intrinsèque du matériau. Cette présence ne peut être vérifiée au préalable et ne peut donc pas donner lieu à une sélection. En conséquence, la présence de certaines tâches de rouille après la pose des dalles grésées à l'extérieur ne peut donner lieu à quelque plainte.

Finitions : Dalles : adoucies - satino- grésées

Lamelles : clivées – adoucies – stonesskin – bouchardées – taille ancienne – satino

Tranches : adoucies - satino

CARACTERISTIQUES

Poids :2.612 kg/m³

Résistance à la pression:79,3 N/mm²

Résistance à l'usure (Amsler)1,04 mm/1000 m

Résistance à l'usure (Capon) :16,42 mm

Résistance à la flexion:31,9 N/mm² Mpa

Porosité:5,9 % du volume

Oriental Basalt est également conseillé pour tout usage extérieur.

USAGE

Etant donné l'excellente résistance à l'usure, cette pierre naturelle est conseillée pour tout usage (classe 4): revêtement de sol, de murs et d'escaliers pour bâtiments privés et à passage fréquent à intensif.

Le type de matériau et la finition de la surface doivent soigneusement être choisis en fonction de la destination prévue des locaux.

POSE

Immédiatement après la livraison sur chantier, on fera en sorte d'entreposer les dalles à l'intérieur ou du moins, on les mettra soigneusement à l'abri de la pluie, du vent et du gel. Si des dalles sont endommagées ou brisées, il faut en informer le fournisseur avant la pose. Celles-ci seront alors utilisées, dans la mesure du possible, contre les murs ou pour certaines découpes.

Le lieu d'entreposage doit toujours être protégé de la pluie, du vent et du gel et ne peut pas présenter de sol ou de parois humides. La structure en béton doit avoir pu être exécutée au minimum 28 jours auparavant. Avant la pose, il est recommandé de ne pas asperger inutilement les dalles. Pour éviter la pénétration d'humidité au travers de la structure en béton, il faut prévoir une double couche de polyéthylène entre celle-ci et le lit de sable stabilisé (ou la chape); un seul film imperméable sous la dalle de béton est insuffisant. Cette double couche doit remonter le long des bords des locaux et être coupée à hauteur du joint entre le carrelage et la plinthe. Lorsque la surface à carrelage atteint 50 m² (ou plus) ou que la longueur carrelée dépasse 10 mct, il faut inclure un joint de dilatation en polystyrène expansé similaire au travers du lit de sable (ou de la chape) et du mortier de pose. Aux murs, on prévoira également un joint de dilatation en utilisant des bandes de polystyrène expansé ou produit similaire.

Pour limiter au maximum les rayures ou autres dégradations, il est conseillé de prévoir un paillason efficace entre la surface carrelée et l'extérieur (les grains de sable sous les chaussures ont un effet abrasif).

La pose se fait selon les règles de l'art (voir à cet égard la NIT 137, SBR – CSTC et la NIT 213).

Avant la pose, le carreleur examinera les dalles (préalablement séchées) avec le maître d'ouvrage et/ou l'architecte pour vérifier d'éventuels écarts par rapport aux échantillons. Les dalles seront soigneusement mélangées avant la pose, afin d'arriver à une répartition harmonieuse des couleurs et des diverses nuances du matériau. Important : 'Poser veut dire accepter !', cela signifie qu'APRES la pose, plus aucune réclamation ne sera possible, sauf pour vices cachés.

Les dalles sont posées sur un lit de sable stabilisé d'une épaisseur maximale de 5 cm d'après la composition suivante : sable du Rhin 0/5 ou 0/7 mm mélangé à du ciment blanc légèrement humide et sans grumeaux.

Dose : 450 kg de sable pour 50 kg de ciment (9 parts de sable pour 1 part de ciment).

Composition du mortier : (max 1,5 à 3 cm d'épaisseur) : 200 kg de sable blanc 0/2 mm + 50 kg de ciment blanc (4 parts de sable pour 1 part de ciment) avec addition de Beltramix à l'eau de gâchage pure (pas d'eau de puits). Les dalles sont posées en plein bain de mortier. Avec des dalles calibrées, la pose s'effectue toujours sur une chape sèche (voir ci-dessus) au moyen de Beltraflex (max 1,5 cm d'ép.) et un double encollage est indispensable : on enduit complètement de ciment colle le dos des dalles et la surface à carrelage.

Après la pose, il faut absolument éviter d'asperger le carrelage d'eau et les joints doivent rester ouverts (min 8 jours par temps humide), de façon à

favoriser l'évaporation d'humidité. La largeur des joints sera de 3 à 4 mm. Le ciment de rejointoiment sera Beltrajoint de couleur anthracite (adouci) ou gris clair (satino).

Lors du rejointoiment, afin d'éviter la formation d'un voile de ciment à la surface, les dalles seront à nouveau soigneusement nettoyées.

Durant la période de séchage, il faut éviter de contrarier l'évaporation au travers du carrelage en le recouvrant par des feuilles ou tapis trop isolants, etc ... Même la mise en place d'une protection momentanée pour la poursuite des travaux doit être évitée. De telles initiatives augmentent sérieusement les risques de dégâts. Si c'est absolument nécessaire, on utilisera du Procell-film de recouvrement.

La réception de l'état d'une surface en pierre naturelle ne pourra jamais avoir lieu à contre-jour et certainement pas sous une lumière rasante. L'examen se fera à hauteur d'homme et à l'œil nu. (CSTC 1983 et NBN 903-02). Toute différence de teinte ne pourra être évaluée qu'à partir de dalles sèches.

En cas de pose avec chauffage au sol, il est conseillé de suivre strictement les prescriptions du fournisseur (voir également les brochures du CSTC – NIT 179 et 189). La pose se fait exclusivement au moyen de Beltraflex (max 1,5 cm d'ép.) sur une chape sèche et des dalles calibrées. Période de séchage de la chape : 1 semaine par cm d'épaisseur + 1 semaine (ex. pour une chape de 7 cm il faut 8 semaines de séchage). On prévoira une armature galvanisée dans la chape (par ex. 50 x 50 x 2 mm – pas de grillage). Il est toujours conseillé de travailler avec des joints droits. L'usage de dalles présentant des mesures irrégulières augmente le risque de formation de crevasses ou de fissures. Des joints d'expansion sont à prévoir à partir de 8 mct de longueur ou de 40 m² de surface. Pour les murs, on procède de manière identique, en utilisant des bandes de polystyrène ou produit similaire.

Avant de commencer la pose du carrelage, le chauffage sera mis en marche une première fois de manière très progressive (5° par 24 h) et cela au min. 28 jours après le placement de la chape; la pose proprement dite ne pourra débuter qu'après que le chauffage ait fonctionné durant minimum 3 à 7 jours à sa température maximale et qu'on soit ensuite revenu progressivement à la température initiale.

Pour la pose des lamelles stonesskin en revêtement de façade : Demandez la fiche technique spécifique au Stonesskin.

En cas de pose à l'extérieur, voir également CSTC n°4/1990 – 6ème cahier, il faut prendre les points suivants en considération : la fondation de drainage sous la chape peut consister en un béton granuleux sur une couche drainante (granulats, sable, ...). Composition du béton granuleux : 150 kg de ciment par m³ et granulats 8/22 ou 10/20. Si la surface dépasse les 35 m² ou si la longueur est supérieure à 6 mct (en cas d'exposition au soleil) ou 10 mct (en cas de non exposition au soleil), un joint de dilatation est à prévoir au travers du lit de sable et du mortier de pose. Au point de raccordement avec la façade, on prévoit également un joint de dilatation par la pose d'un joint élastique imperméable (mastic ou profilé). Le dallage est prévu avec une pente de 1,5 % afin de prévenir autant que possible toute stagnation d'eau et celle-ci doit être exécutée de telle façon que l'eau s'éloigne du bâtiment. Le point de jonction du dallage avec la façade doit se situer au niveau inférieur à celui des membranes d'étanchéité de la façade même. Pour la pose à l'extérieur, la largeur du joint sera de 4 à 6 mm. Le mortier de rejointoiment sera Beltrajoint de teinte 'gris clair' ou 'anthracite'.

ENTRETIEN

L'entretien débute par un tout premier nettoyage au moyen d'un produit adéquat à n'utiliser qu'une seule fois (p.ex.: Lithofin Multi-Nettoyant – attention pas de produits acide). Cela pourra se faire environ une semaine après le rejointoiment du carrelage. Ensuite, il faut laisser suffisamment sécher le sol: durant une période d'environ 3 à 6 mois, nettoyer simplement le carrelage avec une serpillière humidifiée et un produit d'entretien approprié qui n'obstrue pas les pores de la pierre (p.ex. Lithofin Wash en Clean). Pour la finition Stonesskin et la finition clivée, nous conseillons fortement, si le revêtement est complètement séché, de rafraîchir la couleur et la structure par un traitement unique avec un produit qui imprègne la pierre et accentue les couleurs (p.ex. : Lithofin Couleur Plus). Si on veut laisser le revêtement mural naturel, nous conseillons de l'imprégner avec Lithofin Protection. Ces deux produits sont à appliquer à l'aide d'un pinceau. Pour l'entretien régulier des bandes Stonesskin et des bandes clivées, un chiffon doux suffit.

Une fois que la pierre est totalement sèche, nous conseillons fortement de la dans les endroits humides ainsi que dans les endroits sensibles aux tâches avec un produit d'imprégnation (p.ex.: Lithofin Fleckstop 'W').

Afin de protéger au mieux la finition (adoucie ou satino) de la surface il faut la traiter périodiquement (1 à 2 x par mois) avec un produit tel que Lithofin Brille-Net. Pour Stonesskin, on utilise Lithofin Easyclean. En cas d'encrassement tenace, on peut utiliser un nettoyant adéquat non acide (p.ex.: Lithofin Multi-Nettoyant) afin de récupérer le carrelage à fond.

Pour le dallage extérieur, il faudra traiter les dalles comme suit : premier entretien (voir ci-dessus). Ensuite, on nettoiera avec un produit d'entretien adéquat qui n'obstrue pas les pores de la pierre et maintient une bonne perméabilité.

Après la période normale de séchage, si la présence de coloration rouille apparaît sur certains pavés, vous pouvez les diminuer grâce au Lithofin Bero.