

ACRYL VERNIS

Vernis polyuréthane à l'eau



PROPRIÉTÉS

- Décore, imperméabilise le bois et le met en valeur.
- Résistance renforcée à l'abrasion, aux rayures et aux éclaboussures d'eau.
- Idéal pour les pièces humides comme les salles de bains ou cuisines.
- Grande facilité d'application Ne cloque pas, ne s'écaille pas. Lavable.
- S'applique sur d'anciens vernis propres, adhérents et dépolis.
- Sans odeur. Sèche rapidement.

DESCRIPTION

Vernis incolore de protection et de décoration pour tous bois intérieurs (exceptés Red Cedar et Iroko).

ASPECT


Mat/Satin
Brillant

FORMAT

Pots 0,25L/0,75L
2,5L
Spray 400ML

USAGE

Intérieur



Édité le 13/12/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 Classe 7b2 (selon classification NBT 22-003 et NFT 36-005)
Composition	Résines hybride acryliques polyuréthanes
Aspect en boîte	Fluide, laiteux
Supports d'application	Huissieries, lambris, meubles, rampes d'escalier, cuisines, portes...
Rendement	12 m² par litre et par couche selon état et porosité du support et mode d'application
Dilution	Prêt à l'emploi
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Conditions d'application	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +25°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit.
Séchage à 20°C	Hors poussières : 1 heure - 2 heures pour le spray Recouvrable : 6 heures Séchage complet : 36 à 48 heures Durcissement : 5 jours.
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Conservation	1 an minimum en emballage clos d'origine non entamé
Stockage	A l'abri du gel et des températures élevées
Densité	Satin 1.03± 0.05 Mat 1.04+/-0.05 Brillant 1.03+/-0.05
Viscosité	Satin 250-320 Cp Mat 200-300 Cp Brillant 200-270 Cp
Extrait sec	Satin 30% ± 2 Mat 32% +/- 2 Brillant 38.5 +/- 2
Brillance 60°	Satin 25-35 Mat 5-7 Brillant >90
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/E) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 90g/l COV

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application. Pour le Mat et le Satin, bien agiter à l'aide d'une spatule afin d'homogénéiser les agents de matage. Insister sur le fond du pot. Eviter au maximum l'introduction d'air dans le produit au mélange.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à + 25 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
- Travailler dans une atmosphère bien ventilée.
- Utiliser une brosse, un rouleau laqueur ou un spalter neuf. Ne pas plonger la brosse directement dans le pot (risque de salissure). Préférez prélever la quantité nécessaire dans un récipient jetable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépoussiérer si nécessaire).
 - Sur bois neufs : poncer (grain 180) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
 - Sur des bois déjà lasurés : application est possible à condition que la lasure existante soit en bon état. Il faudra cependant procéder à un ponçage (grain 280) minutieux sur toute la surface.
 - Sur ancien vernis non endommagé : éliminer les éventuelles parties friables puis dépolir toute la surface pour une meilleure accroche.
 - Sur ancien vernis en mauvais état (craquelé, écaillé...) : remettre à nu le support par ponçage ou décapage sur toute la surface.
- Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer 2 couches d'ACRYL VERNIS dans le sens du veinage du bois, croiser les passes en les égalisant. Respecter au maximum la topographie du support pour l'application. Veiller à ne pas stopper l'application en milieu de surface pour éviter au maximum les reprises.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par des surfaces au maximum de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 6 heures entre les couches.
- Sur bois nu, en première couche, diluer à l'eau à 10%, idem lors d'une application au pistolet.
- Sur bois particulièrement absorbant, appliquer 3 couches.
- Pour un fini optimal, il est conseillé de procéder à un ponçage fin (grain 280) entre chaque couche.
- En aérosol, bien agiter avant emploi jusqu'à décollement de la bille de mélange. Appliquer à entre 15 et 20 cm du support. L'application doit se faire en mouvement pour éviter les surdosages et coulures. Une application en aérosol ne dispense pas d'une préparation rigoureuse du support comme décrite plus avant. Une application en bombe en guise de retouche peut montrer des écarts de brillance, dans la mesure du possible, effectuer une passe régulière sur l'ensemble de la surface à traiter.

CONSEIL DECO DU PRO

- Pour une finition optimale, arrondir les angles du bois par un égrenage manuel.
- Insister dans les rainures et sur les abouts.
- Possibilité de teinter le bois avant le vernis, appliquer une couche de LINITOP ACRYL PRIM*.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 13/12/2022.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.linitop.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70