



BANDE FLEXIBLE POUR LE RACCORD SOL/MUR ET MUR/MUR ET LE RECOUVREMENT DE JOINTS EN CAS D'UTILISATION DES PRODUITS WD OMNIMAT, SC OMNIMAT ET O-BOARD

Propriétés caractéristiques du produit

- Étanchéité à l'humidité complète pour pose sous un carrelage.
- Très flexible.
- Application intérieure.
- Très bonne résistance chimique.

Applications

Utilisation comme étanchéité à l'humidité pour les raccords sol/mur et mur/mur, comme joints de construction (flexibles) et pour le recouvrement de joints dans des espaces publics. ATTENTION ! Il convient de prolonger les joints de construction (flexibles) dans la finition ultérieure. Y placer les mats sans recouvrement de joints et/ou accessoires et assurer la finition au moyen de JB omnimat.

Supports appropriés

- | | |
|---|---|
| ■ Anhydrite (colle blanche en poudre) | ■ Fibras de bois pressées/underlayment |
| ■ Brique | ■ Bois multiplex |
| ■ Carrelage existant | ■ Enduit de chaux-ciment |
| ■ Béton | ■ Pierre silico-calcaire |
| ■ Blocs de béton | ■ Briques intérieures en céramique |
| ■ Béton cellulaire | ■ Liège |
| ■ Enduit de ciment | ■ O-BOARD |
| ■ Chape de ciment | ■ Mats de désolidarisation WD /SC omnimat |
| ■ Chape de ciment avec chauffage par le sol | ■ Panneaux de polystyrène |
| ■ Chauffage électrique par le sol | ■ Enduit décoratif |
| ■ Coating époxy | ■ Plaque de silicate |
| ■ Enduit de plâtre (colle blanche en poudre) | ■ Tapis de pierre |
| ■ Blocs de plâtre (colle blanche en poudre) | ■ Peinture |
| ■ Carton-plâtre | ■ Chauffage mural |
| ■ Plaques de fibro-ciment sous agrément | |
| ■ Plaques de fibro-ciment sous agrément (colle blanche en poudre) | |

Pour des détails spécifiques, voir également nos « Directives générales support ».

Composition du produit

Mat à élasticité permanente constitué de 2 couches de polypropylène séparées par une couche de polyéthylène étanche à l'eau.

Propriétés techniques


- | | |
|----------------------------------|--|
| ■ Epaisseur | : ± 0,75 mm |
| ■ Poids | : ± 50 g/m ² |
| ■ Couleur | : vert |
| ■ Résistance à la température | : - 30° C à + 90° C |
| ■ Résistance min. aux UV | : 500 heures (DIN EN ISO 4892-3) |
| ■ Résistance à la pression d'eau | : > 1,5 bar (DIN EN 1928 (Version B)) |
| ■ Résistance chimique | : - à l'acide chlorhydrique 3 %
- à l'acide sulfurique 35 %
- à l'acide citrique 100 g/l
- à l'acide lactique 5 %
- à l'hydroxyde de potassium 20 %
- à l'hypochlorite de sodium 0,3 g/l
- à l'eau de mer 20 g/l de sel de mer |

**Bande de joint flexible
étanche à l'eau**



Mode d'emballage

- Par rouleau : 120 mm x 50 mètres



Stockage et conservation

- Conservation et stockage au sec et à l'abri de la lumière.
- De cette manière, le délai de conservation est pratiquement illimité.

Santé et sécurité

JB omnimat est pauvre en émissions et ne fait l'objet d'aucune phrase de risque (R) ou de sécurité (S).

Ces données techniques sont basées sur de nombreuses années d'expériences pratiques et de recherches en laboratoire. Nous ne sommes pas responsables de l'ouvrage réalisé au moyen de nos systèmes, dans la mesure où certains facteurs ne relevant pas de notre évaluation et de notre influence déterminent également le résultat final. Nous garantissons que ce produit sera toujours livré en qualité constante. En cas de doute, nous conseillons la réalisation d'essais.