

# SikaLastomer®-710

## Mastic butyle

### Propriétés physiques

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Base chimique                                        | Butyle                  |
| Couleur (CSQP <sup>1</sup> 001-1)                    | Blanc, noir             |
| Densité à l'état frais (CSQP 006-4)                  | 1.4 kg/l environ        |
| Température d'application                            | +10°C à +35°C           |
| Temps de formation de peau <sup>2</sup> (CSQP 019-1) | 10 min à 30 min environ |
| Retrait (CSQP 014-1)                                 | 12 % environ            |
| Température de service (CSQP 513-3)                  | - 30°C à + 80°C         |
| Durée de conservation (< 25°C) (CSQP 016-1)          | 12 mois                 |

<sup>1)</sup> CSQP = Corporate Sika Quality Procedure    <sup>2)</sup> à 23°C / 50% HR

### Description

Le SikaLastomer®-710 est un mastic pâteux à base de butyle durcissant à température ambiante par évaporation des solvants qu'il contient pour donner un mastic à bas module d'élasticité. Ce produit peut être utilisé comme mastic plastique pour la réalisation de joints pour des diverses applications industrielles.

Il est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001.

### Avantages

- Monocomposant
- Durcit à température ambiante
- Application facile
- Bon spectre d'adhésion
- Bonne résistance en vieillissement
- Plastique
- Démontage ultérieur possible

### Domaines d'application

Le SikaLastomer®-710 permet de réaliser de nombreux joints d'étanchéité et de calfeutrement dans les domaines suivants : carrosserie industrielle, construction et entretien de bus, caravanes, camping-cars, automobiles, construction métallique.

Il est notamment recommandé lorsque l'on recherche la possibilité de démontage ultérieur.

Le SikaLastomer®-710 possède un bon pouvoir d'adhérence sur une large gamme de supports sans préparation de surface.

Industry



### Tenue aux agents chimiques

Le SikaLastomer®-710 résiste bien à une action prolongée de l'eau, eau de mer, eau calcaire, détergents en milieux aqueux. Il présente une faible résistance à l'action des carburants, huiles minérales, graisses végétales et animales.

Ces informations sont données à titre indicatif. Nous contacter pour toute application spécifique.

### Méthode d'application

Le SikaLastomer®-710 doit être appliqué sur des surfaces propres, sèches, exemptes de graisse et dépourssiérées, à une température comprise entre + 10°C et + 35°C. Il est conseillé d'effectuer un essai préliminaire avant application définitive dans l'emploi envisagé.

Le SikaLastomer®-710 est mis en œuvre au moyen de tout système d'application pour produit mono-composant : pistolets manuels ou pneumatiques (commercialisés par Sika)

### Lissage et finition

Le lissage des joints doit être réalisé avant que le produit n'ait formé sa peau.

Nous recommandons d'utiliser la Sika® Solution de lissage N.

### Nettoyage

Sur supports non poreux, laisser le SikaLastomer®-710 durcir et l'enlever par pelage.

Sur supports poreux, le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement. Les traces résiduelles pourront être nettoyées avec le Sika® Remover-208.

Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide des lingettes Sika® Clean ou d'un savon adapté. Ne pas utiliser de solvants !

### Mise en peinture

Le SikaLastomer®-710 ne peut être peint qu'avec des peintures à l'eau.

Nous recommandons d'effectuer systématiquement un test de compatibilité de la peinture.

La rigidité et l'épaisseur d'application de la peinture appliquée peuvent avoir une influence sur la souplesse du joint entraînant ainsi des craquelures de la peinture.

### Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité

### Conditionnement

|           |        |
|-----------|--------|
| Cartouche | 310 ml |
| Poche     | 500 ml |

### Base des valeurs

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

### Informations en matière de santé et de sécurité

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

### Notice légale

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

*Produit réservé à un usage strictement professionnel*

*Nos produits bénéficient d'une assurance en responsabilité civile*

Pour plus d'informations :  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

Sika S.A  
Industrie  
Rue Pierre Dupont 167  
BE - 1140 Bruxelles  
Belgium  
Tél : +32 2 726 16 85  
Fax : +32 2 726 28 09

