

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikagard®-6060

Revêtement pour dessous de caisse pulvérisable, à base de bitume

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU PRODUIT (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base Chimique	Solution bitumineuse
Couleur (CQP001-1)	Noir
Mode de polymérisation	Séchage à l'air
Densité (avant durcissement)	1.1 kg/l
Teneur en corps solides	65 %
Température d'application	15 à 25 °C
Épaisseur du films	humide 600 µm sec 400 µm
Temps de formation de peau	75 minutes ^A
Temps de séchage	3.5 heures ^A
Température de service	-25 à 80 °C
Durée de stockage	24 mois ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % h.r.^{B)} Stockage entre 5 et 25 °C**DESCRIPTION**

Sikagard®-6060 est un revêtement de protection durable, thixotrope, à base de bitume, avec de très bonnes propriétés antirouille et insonorisantes. Ce produit est une protection efficace des dessous de caisse des véhicules.

Sikagard®-6060 est appliqué sans laisser de voile et ne goutte pas.

Sikagard®-6060 présente une bonne adhérence sur divers vernis, primaires pour métal, métaux et PVC, sans nécessiter de traitement préalable.

Après séchage, une couche résistante se forme, protégeant ainsi le métal contre la corrosion.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Excellentes propriétés de traitement (ne coule pas et ne goutte pas)
- Bonnes propriétés d'adhérence sur une grande variété de supports
- Excellentes propriétés acoustiques et insonorisantes
- Séchage rapide
- Résistance au sel de déverglaçage
- Haute teneur en matières solides

DOMAINE D'APPLICATION

Sikagard®-6060 est un revêtement de protection anticorrosion pulvérisable pour la réparation et la protection des zones non visibles sur un véhicule et qui ne doivent pas être peintes, comme les passages de roues et les dessous de caisse.

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels expérimentés.

Pour garantir l'adhérence et la compatibilité des matériaux, des tests doivent être effectués sur les supports concernés et dans les conditions réelles.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Sikagard®-6060 résiste à l’eau, à l’eau salée, au brouillard salin, aux bases et aux acides. Ces informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous contacter pour toute application spécifique.

MÉTHODE D'APPLICATION

Traitement préalable de la surface

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille, de poussière et de graisse. Le métal nu doit être traité au préalable afin de renforcer la protection anticorrosion (p.ex. acier nu, etc.). Pour toute application spécifique, contacter le département Technical Service de Sika Industry.

Application

Sikagard®-6060 peut être appliqué au moyen d'un pistolet à air comprimé ou Airless-Spray avec une pression d'environ 3 - 6 bars. Il faut utiliser le pistolet Sika® UBC Gun (pistolet à vide d'air) ou Sika® SCP Gun (pistolet à godet sous pression). Secouer énergiquement la boîte avant utilisation, environ 40 fois. Recouvrir les surfaces adjacentes avant la pulvérisation. Pulvériser Sikagard®-6060 à température ambiante et à une distance de 25 cm environ sur la surface, en travaillant en croix, afin d'obtenir une épaisseur de couche régulière. Sikagard®-6060 peut être appliqué sans brouillard de peinture et ne goutte pas.

Pulvériser le produit jusqu'à obtention de l'épaisseur de couche souhaitée. Si une épaisseur de couche élevée est souhaitée, laisser sécher chaque fois les différentes couches. Différentes structures de surface peuvent être réalisées à l'aide de diverses techniques de giclage. Ne pas sprayer sur les parties des freins, du moteur ou sur le système d'échappement.

Nettoyage

Les résidus de Sikagard®-6060 non polymérisés sur les outils et installations peuvent être nettoyés avec Sika® Remover-208 ou un autre solvant approprié. Une fois durci, le matériau ne peut être enlevé que mécaniquement. Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide de lingettes de nettoyage appropriées (p.ex. Sika® Cleaner-350H) ou d'une pâte pour les mains industrielle appropriée et de l'eau. Ne pas utiliser de solvants sur la peau!

Mise en peinture

Sikagard®-6060 ne peut pas être peint.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des remarques sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry. Les documents suivants sont d'autre part disponibles:

- Fiche de données de sécurité

CONDITIONNEMENT

Boîte	1 l
-------	-----

REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS MESUREES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

DIRECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

