

AKEMI

AKEPUR 230



AKEMI AKEPUR 230

- 2K-PUR-Kleber für Stein, Metall und GFK
- für vertikale und horizontale Verklebungen im nicht-sichtbaren Bereich
- für Unterkonstruktionen von Arbeitsplatten
- cremig-weich • schnelle Härtzeit
- Verarbeitungszeit: 4-6 min.
- 2K-PUR adhesive for stone, metal and GFR
- for vertical and horizontal bondings in invisible areas
- for substructures of worktops
- soft paste-like • fast hardening time
- working time: 4-6 min.
- Colle bi-composante polyurethane pour la pierre et métal, les matières en fibre de verre
- Pour des collages horizontaux et verticaux dans des parties cachées
- Pour structures de renforts de plans de travail
- Pâte-soft • Temps de séchage rapide
- Temps de travail: 4-6 min.
- 2K-PUR-lijm voor steen, metaal en kunststof
- voor niet-zichtbare verticale en horizontale verlijmingen
- voor het verlijmen van versterkingspapieren onder werkbladen
- zachte pasta • snelle uithardings tijd
- verwerkingstijd: 4-6 min.
- pegamento de 2 componentes a base PU en piedra, metal y PRFV
- para pegar en zonas no visibles verticales y horizontales
- para subestructuras de encimeras
- dando pastoso • endurecimiento rápido
- tiempo de trabajo: 4-6 min.
- Cola PUR de 2 componentes para pedra metal e GRP
- Para colagens verticais e horizontais em áreas não visíveis
- Para construções de base de bancadas

AKEMI AKEPUR 230

- 2K-PUR-Kleber für Stein, Metall und GFK
- für vertikale und horizontale Verklebungen im nicht-sichtbaren Bereich
- für Unterkonstruktionen von Arbeitsplatten
- cremig-weich • schnelle Härtzeit
- Verarbeitungszeit: 4-6 min.
- 2K-PUR adhesive for stone, metal and GFR
- for vertical and horizontal bondings in invisible areas
- for substructures of worktops
- soft paste-like • fast hardening time
- working time: 4-6 min.
- Colle bi-composante polyurethane pour la pierre et métal, les matières en fibre de verre
- Pour des collages horizontaux et verticaux dans des parties cachées
- Pour structures de renforts de plans de travail
- Pâte-soft • Temps de séchage rapide
- Temps de travail: 4-6 min.
- 2K-PUR-lijm voor steen, metaal en kunststof
- voor niet-zichtbare verticale en horizontale verlijmingen
- voor het verlijmen van versterkingspapieren onder werkbladen
- zachte pasta • snelle uithardings tijd
- verwerkingstijd: 4-6 min.
- pegamento de 2 componentes a base PU en piedra, metal y PRFV
- para pegar en zonas no visibles verticales y horizontales
- para subestructuras de encimeras
- dando pastoso • endurecimiento rápido
- tiempo de trabajo: 4-6 min.
- Cola PUR de 2 componentes para pedra metal e GRP
- Para colagens verticais e horizontais em áreas não visíveis
- Para construções de base de bancadas

AKEMI®

AKEPUR 230

2-K-PUR Kleber für Unterkonstruktionen

Colle bi-composante polyuréthane pour structures de renforts de plans de travail

2K-PUR-lijm voor versterkingsprofielen

Eigenschaften:

- schnelle Funktionsfestigkeit
- hohe Klebekraft auf Metallen, ABS, PVC, GFK, Natur- und Kunststein
- geringe Schrumpfung
- gute Lösemittelbeständigkeit
- nicht schäumend
- Temperaturbeständigkeit -30 bis 120°C
- leichte Dosierung und Mischung mit Kartuschen-system

Einsatzgebiet:

Verklebung von Unterkonstruktionen bei Küchenarbeitsplatten sowie vertikale und horizontale Verklebungen im nicht sichtbaren Bereich.

Propriétés:

- stabilité de fonction rapide
- grande force d'adhérence sur métaux, ABS, PVC, fibres de verre, pierre naturelle et artificielle
- faible rétraction
- bonne résistance aux solvants
- ne mousse pas
- résistance à la température de -30°C à +120°C
- dosage et mélange faciles avec le système à cartouche

Domaine d'application:

Collage de la sous-construction pour les plaques de travail en cuisine tout comme collage vertical et horizontal dans la zone non visible.

Eigenschappen:

- Snel belastbaar
- Hoge kleefkracht op metaal, ABS, PVC, kunststof, natuursteen, composiet en keramiek
- Geringe krimp bij uitharding
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Niet zwellend
- Bestand tegen temperaturen van -30 tot 120°C
- Eenvoudige dosering en vermenging door hulzen-systeem

Gebruik:

Voor het verlijmen van versterkingsprofielen onder keukenwerkbladen (bijv. doublures) evenals verticale en horizontale verlijmingen op niet-zichtbare plaatsen.

Verschiedene 2-K-PUR Kleber in Kartuschen im Vergleich

Comparaison de diverses colles PUR bi-composantes en cartouche

2-componenten-hulzenlijmen in vergelijking

Spezielle Eigenschaften Propriétés spéciales Specifieke eigenschappen	AKEPOX 3015	AKEPUR 230	AKEPOX 2030
Konsistenz Consistance Consistentie	flüssig liquide vloeibaar	cremig-weich crémeuse-souple cremig-zacht	cremig crémeuse cremig
Verarbeitungszeit Temps de travail Verwerkingstijd	~ 3-5 min. (20°C)	~ 4-6 min. (20°C)	20-30 min. (20°C)
Transportfähigkeit Capacité de transport Transporteerbaar	~ 20-40 min. (20°C)	~ 30-50 min. (20°C)	3-5 h (20°C)
Schlagzähigkeit Résistance au choc Slagvastheid	hoch élevée hoog	hoch élevée hoog	gering minime gering
Mechanische Festigkeit Résistance mécanique Mechanische sterkte	gut bon goed	gut bon goed	sehr gut très bonne zeer goed
Polierfähigkeit Polissabilité Polierbaarheid	nein non nee	nein non nee	ja oui ja
Lagerstabilität Stabilité de conservation Opslag	2 Jahre 2 ans 2 jaar	1 Jahr 1 année 1 jaar	2 Jahre 2 ans 2 jaar
Spezielle Einsatzgebiete Domaines d'application spéciaux Speciaal gebruik			
Aufkleben von Versteifungsprofilen Collage de profilés de raidissement Lijmen van versterkingsprofielen	ja oui ja	ja oui ja	ja oui ja
Nutarmierungen Armatures de jointoiment Sleufwapening	nein non nee	nein non nee	ja oui ja

Verpackung	Versandeanheit	Art.-Nr.
920 g Kartusche	12	
Farbe: weiß		4 14 72
Farbe: schwarz		4 14 73
Mischdüsen	12	1 40 35
Skelett-Pistole	1	1 14 79

Emballage	Unité d'emballage	N° art.
920 g Cartouche	12	
Couleur: blanc		4 14 72
Couleur: noir		4 14 73
Buses mélangeuses	12	1 40 35
Pistolet de squelette	1	1 14 79

Verpakking	Verzendenheid	Art.-nr.
920 g Hulzen	12	
Kleur: wit		4 14 72
Kleur: zwart		4 14 73
Mengkoppen	12	1 40 35
Skeletpistool	1	1 14 79

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).