

Sika® Booster-20 S

Accélérateur de durcissement pour colles PUR à 1 composant

Caractéristiques techniques

Base chimique	Pâte aqueuse
Couleur (CQP ¹ 001-1)	Blanc
Densité (CQP ¹ 006-4)	1,1 g/cm ³
Extrait sec	80 %
Température d'application	10 °C à 35 °C
Rapport de mélange	Consulter la notice produit de la colle correspondante
Système de mélange (en fonction de l'application)	Mixpack Statomix 13/18 G
Conservation (stockage entre +15 °C et +30 °C) (CQP 016-1)	12 mois

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure (procédure de qualité interne) ²⁾ 23 °C / 50 % H.R.

Description

Le Sika® Booster-20S est un accélérateur de durcissement développé pour être utilisé conjointement avec des colles PUR à 1 composant. Le Sika® Booster-20S contient la quantité d'eau nécessaire pour le durcissement de la colle. Ce durcissement procède donc indépendamment de l'humidité ambiante de l'environnement de travail. La vitesse de durcissement peut cependant être affectée par la température ambiante. Indépendamment d'un durcissement accéléré avec le Sika® Booster-20S ou conventionnel à l'humidité, les caractéristiques finales de la colle après durcissement complet sont pratiquement identiques.

Avantages

Le Sika® Booster-20S a été conçu afin d'accélérer le durcissement des colles PUR à 1 composant. Ce produit est exclusivement réservé à des professionnels expérimentés. Pour des informations complémentaires, consulter la notice produit de la colle correspondante ou contacter le service technique.

Domaines d'application

L'application de colles PUR à 1 composant avec le Sika® Booster-20S nécessite un équipement de dosage à deux composants correspondant aux spécifications de Sika System Engineering. Le Sika® Booster-20S et les colles Sika sont mélangés pendant le processus d'application au moyen d'un mélangeur statique. Le choix du type de mélangeur dépend de l'application et doit être établi par des essais adaptés. Le déroulement du processus doit être confirmé par le département Corporate System Engineering de Sika. Pour toute application spécifique, consulter le service technique.



* Ce produit est actuellement en cours de test et n'a pas encore été définitivement approuvé.

Toutes les indications techniques contenues ici se basent sur des essais et des expériences provisoires et peuvent changer après la conclusion de la phase de test. Le produit ne convient que pour des professionnels expérimentés, et uniquement après des examens préalables. Sous réserve de dispositions juridiques impérativement applicables, la responsabilité de Sika se limite au remplacement du produit défectueux.

Méthode de nettoyage

Les résidus du Sika® Booster-20S peuvent être éliminés des outils et du matériel d'application avec le Sika® Remover-208. Le nettoyage des mains et de la peau nue doit être effectué immédiatement à l'aide de lingettes SikaCleaner® 350H ou d'un savon industriel adapté et à l'eau. Ne pas utiliser de solvants sur la peau !

Informations complémentaires

Une copie des documentations suivantes est disponible sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité
- Notice produit de la colle correspondante

Conditionnement

Fût	23 l
Unipack	600 ml

Base des valeurs

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Notice technique sont basées sur des tests en laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant au contrôle de Sika.

Informations de santé et de sécurité

Pour des informations et des conseils concernant le transport, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques, veuillez consulter les fiches de données de sécurité les plus récentes du matériau concerné, qui comportent ses données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données liées à la sécurité.

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Plus d'informations :
www.sika.be
www.sika.com

Sika Belgium nv
Industrie
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Tél. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10

