

SikaSense®-3560/01

Propriétés physiques

Base chimique	PUR en milieu solvant
Couleur	Incolore
Extrait sec	15 % environ
Densité	0.9 kg/l environ
Point éclair	< 21°C
Viscosité Brookfield	180 mPas environ
Résistance du film	Résiste à l'eau, aux huiles, aux graisses et aux plastifiants.
Surface	Non collante
Méthode d'application	Pulvérisation pneumatique
Quantité à appliquer	100 à 600 g/m² humide selon les supports et l'effet recherché
Conditions de séchage	A température ambiante ou dans un tunnel de sèche (ne pas dépasser 90°C).
Durée de séchage	Dépend du grammage, de la porosité des supports et des conditions de séchage.
Dilution	Avec du SikaSense-3460/00
Nettoyage des outils	Colle humide et sèche : avec du SikaSense-3460/00
Durée de conservation (stocké entre +5°C et +25°C)	4 mois
Tenue au froid	Ne craint pas le gel. Epaissit à basse température. Redevient fluide après retour à +15°C - +25°C et réhomogénéisation

Le SikaSense-3560/01 est un produit pulvérisable, pour le revêtement de surface de matériaux poreux. On l'utilise principalement sur des mousses PU et PVC. On peut toutefois utiliser le SikaSense-3560/01 sur des textiles, carton, feutre, bois...

L'application se fait à l'aide d'un pistolet muni d'une buse de 1 – 1.5 mm de diamètre. L'alimentation du pistolet doit se faire par un réservoir sous pression. La pression d'air pistolet sera de 5-7 bars environ, la pression d'alimentation produit de 3 bars.

Pour l'application le pistolet doit se trouver à env. 30 cm de la surface, verticalement ou légèrement de biais. Par un ou plusieurs pistolets croisés, selon les besoins, on obtient une pellicule régulière, résistante et souple.

Peu après le pistolage, les surfaces sont suffisamment non-poisseeuses pour permettre le stockage revêtu contre surface non revêtue. Pour stocker revêtement sur revêtement, il faut glisser une feuille de polyéthylène entre les deux.

Industry



Documentations

Les documentations suivantes sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité

Base des valeurs

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Informations en matière de santé et de sécurité

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Notice légale

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance en responsabilité civile

Pour plus d'informations :
www.sika.be

Sika S.A
Industrie
Rue Pierre Dupont 167
BE - 1140 Bruxelles
Tél : +32 2 726 16 85
Fax : +32 2 726 28 09

