



XealPro

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET DE FINITION

- Le choix sûr pour tous joints.
- Très bonne résistance chimique, ne peut être peint.
- Joint sanitaire fongistatique.





Caractéristiques techniques

- · Base: silicone neutre.
- · Odeur: neutre.
- Dureté Shore-A (DIN 53505): 24.
- Module d'élasticité à 100% d'élongation (DIN53504): 0,37 N/mm².
- · Allongement à la rupture(DIN 53504): 900%.
- · Récupération élastique: >70%.
- Résistance à la traction (DIN53504): 1,40 N/mm².
- · Mobilité: 25%.
- Consistance (ISO 7390): stable jusqu'à <2mm.
- · Durcissement: en contact avec l'humidité de l'air.
- Température d'application: entre +5°C et +40°C.
- Formation de peau (à 23°C et 55% H.R.): 20-25min.
- Durcissement (à 23°C et 55% H.R.): 3 mm et 24h.
- · Rétraction (DIN EN ISO 10563): 0%.
- · Peut être peint: non.
- Densité à 23°C et 50% H.R. 1,03 g/ml.
- Résistance thermique (après durcissement complet): de -60°C jusqu'à +155°C (pointe jusqu'à +180°C).
- Résistance au gel: jusqu'à -15°C durant le transport.
- Conservation: 18 mois, en emballage d'origine fermé, au sec et au frais.
- Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Produit

Caractéristiques

XealPro combine la qualité professionnelle Tec7 avec ces qualités d'utilisation. XealPro adhère sur quasi tous le matériaux de construction et est sûr à l'emploi partout : pierre naturelle, miroirs, sanitaires, plan de travail de cuisine, Il est certifié CE pour toutes ces applications.

Cette nouvelle génération de joint est basé sur une technologie écologique. Contrairement aux générations précédentes de silicones, le XealPro ne contient pas de substances toxiques ou nocives connues et est à 100% exempt de MEKO.

Applications

- Joint universel et durable, pour pratiquement toutes les surfaces et matériaux.
- Joint pour pierre naturelle comme le marbre, la pierre bleue, la pierre dure, le béton, la maçonnerie, le carrelage, les appuis de fenêtres, plans de travail, seuils.
- Kit sanitaire pour des joints étanches et résistant à la moisissure dans les zones sanitaires et salles de bains; aussi sur baignoires acryliques.
- Résistant à la moisissure et aux bactéries: idéal pour les conduites d'air en CVC.
- Joint de construction pour étancher et réaliser des joints de dilatation en bâtiment et en industrie.
- · Colle et joint pour miroirs.
- · Réparation d'anciens joints silicones.
- · Etanchéité de piscines.
- Tous joints de châssis, de panneaux et d'éléments préfabriqués,
- ISEGA food contact approval: convient pour l'utilisation en contact directe avec la nourriture.



XealPro blanc (RAL 9003 blanc de sécurité) - cartouche 310ml	528001000
XealPro blanc sanitaire (RAL 9016) - cartouche	528002000
XealPro noir (RAL 9005 noir foncé) - cartouche	528003000
XealPro anthracite (RAL 7016 gris anthracite) -	528004000
cartouche 310ml XealPro gris béton (RAL 7023 gris béton) -	528005000
cartouche 310ml Xealpro gris clair (RAL 7047 Télégris 4) -	528006000
cartouche 310ml XealPro gris transparent - cartouche 310ml	528007000
Xealpro transparent - cartouche 310ml	528008000
XealPro beige (RAL 1015) - cartouche 310ml	528011000
XealPro brun (RAL 8028) - cartouche 310ml XealPro transparent - boudin 600ml	528012000 528088000
XealPro gris béton - boudin 600ml	528085000
XealPro blanc - boudin 600ml	528081000
XealPro gris transparant - boudin 600ml	528087000

 L'étanchéité à l'air dans construction passive et nécessitant presque pas d'énergie. Très peu d'émission : Emicode EC1 Plus / VOC- emission classe A+.

Emploi

- Température d'application entre +5°C et +40°C.
- Appliquer sur surface propre, stable et sèche.
- Utiliser le Tec7 Prepare & Finish pour le nettoyage et le dégraissage, pour la finition et l'enlèvement de produits Tec7 non-durcis. En cas de forte salissure, nettoyer à l'aide de Tec7 Cleaner et/ou Multiclean.

Appliquer à l'aide d'un pistolet à main ou pneumatique (de préférence avec piston téléscopique). Tester l'adhérence sur matières synthétiques, comme PE, PP et silicones, laques en poudre, bois exotiques, pierre bleue et surfaces bitumineuses. D'abord renforcer les surfaces faibles et/ou poudreuses avec Fixprimer. Ne peut être peint et ne convient pas pour l'utilisation dans les aquariums.









CONSOMMATION EN M PAR 310 ML

Largeur du joint en mm⇒ Profondeur du joint en mm ↓	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8

