



2K-Mix Superfast

SYSTEME ULTRA RAPIDE A DEUX COMPOSANTS POUR COLLER, REPARER, REMPLIR

- ✓ S'applique comme un produit monocomposant
- ✓ Durcissement tr s rapide
- ✓ 2 versions: Fast et Superfast
- ✓ Convient pour le collage, la fixation et la r paration

Caract ristiques techniques

- Base: polur thane.
- Temps de m lange: 2 min.
- Temps d'application: 4 min.
- Maniable apr s: 25 min.
- R sistance maximale apr s: 60 min.
- R sistance   la traction: 2300 N/cm .
- R sistance au cisaillement sur l'aluminium: 1000 N/cm .
- Elongation: 78 %.
- Conservation: 24 mois en emballage d'origine ferm ; au sec, au frais et   l'abri du gel. Utilisable jusqu  6 mois apr s ouverture.
- Consignes de s curit : Veuillez consulter la fiche de s curit .

Emballage

2K Mix Superfast - cartouche 250ml

591533000

Produit

Caract ristiques

- S'applique comme un produit monocomposant
- Durcissement tr s rapide - maniable apr s 25 minutes
- 2 versions: Fast et Superfast
- Convient pour le collage, la fixation et la r paration
- Collage structurel sur la plupart des mat riaux de construction
- Usinabilit  parfaite: forage, taraudage, pon age, fraisage, peinture,...
- R sistance chimique et m canique parfaite
- Exempt de solvant - sans r traction

Applications

- collage de toutes combinaisons de mat riaux de constructions courants: ABS, SMC, PC, HPL, m lamine, bois, verre, pierre, m taux ferreux et non ferreux,...
- consolidation de mat riaux d'isolation tels que Styropox, Sturodur, Rockwool, Rockpanel,...

Emploi

- Appliquer sur surfaces s ches et propres, exemptes de pouss re et de graisse.
- Nettoyez avec le Tec7 Cleaner ou Multiclean.
- Poncer au gros grain si n cessaire.
- Voir le mode d'emploi de la cartouche   l'ext rieur de l'emballage.



2K-MIX	FAST	SUPERFAST
Mengtijd Temps de mélange Mischdauer Mixing time	5 min.	2 min.
Werktijd Temps de travail Verarbeitungsdauer Working time	10 min.	4 min.
Handelbaar Traitable Verarbeitungsfähig Handling time	50 min.	25 min.
Volledig belastbaar Résistance finale Völlständig belastungsfähig Can be loaded	120 min.	60 min.
Treksterkte Résistance à la traction Zugfestigkeit Tensile strength	250 kg/cm ²	230 kg/cm ²