



MORTIER COLLE COLORE POUR DES PLAQUETTES

DESCRIPTION

Mortier colle fibré, coloré, amélioré monocomposant (C2TE S1) destiné à la pose de plaquettes sur les façades, pour obtenir un effet serré, moderne et sans joints. Ses hautes performances en terme d'adhérence et de déformabilité en font un produit polyvalent par excellence. **Le Mortier Colle Coloré pour des Plaquettes** est parfaitement adapté pour coller des plaquettes de n'importe quelle porosité, sur des supports nouveaux ou existants.

DOMAINES D'APPLICATION

SEIFERT **mortier colle coloré** pour des plaquettes est parfaitement adapté pour coller des briques moyennement ou très peu absorbantes.

Ce **Mortier Colle Coloré** peut être aussi utilisé pour des systèmes d'isolation par extérieur. Consultez notre service technique (09/281.07.77) avant de démarrer votre chantier pour des infos plus précises.

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être brute, propre, en bon état, dépoussiéré, exempts de toute trace de huile, de plâtre, de laitance.
- Le mur ne peut pas suinter l'humidité, ni être gelé.
- Dans le cas de béton sec ou d'un enduit, on procédera à l'humidification quelques heures avant la pose des plaquettes.
- Vérifiez la bonne adhérence du support existant.
- Enlevez toutes les poussières, les grains et réparez-les si nécessaire.
- Grattez les résidus de vernis, de peinture écaillée ou de colle.
- Nettoyez si nécessaire soigneusement la surface avec un jet haute pression et laissez sécher totalement.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

- Température d'utilisation: + 5°C à + 27°C.
- Temps ouvert: ± 30 minutes.
- Temps d'ajustabilité: ± 20 minutes.
- Durée de vie du mélange: ± 3 heures.
En cas de températures plus basses, le temps de liaison et le durcissement seront plus longs. En cas de températures plus élevées et / ou du soleil et / ou de vent, le temps de liaison et le durcissement seront plus courts.
- Ne pas appliquer sur support trempé, gelé ou en cours de dégel dans les 48 heures (pour diminuer le risque d'efflorescences).
- Mélangez 1 sac de 25 kg de **Mortier Colle Coloré Plaquettes** avec 6 à 6,5 l. d'eau potable, ou bien ± 24 à 26 % de l'eau, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Utilisez un malaxeur électrique à vitesse lente. Mélangez bien le mortier colle de nouveau après ± 10 minutes.
- Ne jamais mélanger un **Mortier Coloré Plaquettes** déjà gâché et en état de liaison avec du mortier frais, n'ajoutez pas d'autres produits.
- Ne plus rajouter de l'eau dès que le mélange a commencé à prendre.
- Appliquez le **Mortier Coloré Plaquettes** avec une taloche sous un angle de 60°. Appliquez une couche fine sur le dos des plaquettes et enfoncez les bien dans la colle sur le support, afin d'assurer un contact à 100% entre les deux.

APRES APPLICATION

- Par temps chaud et / ou vent sec humidifiez la surface et protégez éventuellement la surface pour garantir la couleur et la qualité.
- Protégez la surface rejointoyée pendant au min. une semaine contre la pluie et le gel pour minimiser le risque sur les efflorescences.
- Nos produits sont fabriqués avec beaucoup de soin et d'attention. Comme nous n'avons aucun impact sur les conditions climatiques ou locales, des différences de couleur ou des efflorescences peuvent se produire dans certains cas. Nous ne prenons aucune responsabilité vis-à-vis du résultat final.

CARACTERISTIQUES

- Adhérence initiale à 28 jours(MPa): ≥ 1
- Déformabilité (mm): ≥ 3
- Résistance aux températures: - 20°C à + 80°C
(valeurs déterminées en laboratoire à 23 °C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur)

COLORIS

Mortier Colle Coloré Plaquette est disponible en 5 couleurs standards, d'autres couleurs sont disponibles sur simple demande. Nous avons plus de 200 couleurs dans notre assortiment.

Blanc	
Gris	
Noir	
Rouge	
Pourpre	

** De tinten kunnen vanwege de drukprocedés niet kleurgetrouw worden weergegeven.*

EMBALLAGE ET CONSOMMATION

Sac de 25 kg

Consommation: 5 à 6 m²/sac 25 kg.

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel.

CONSEILS

- Le dureté et le degré d'absorption des briques déterminent en grande partie l'adhérence du mortier. Des plaquettes trop humides ou trop sèches peuvent mener à une faible adhérence.
- Les teintes reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme référence absolue.
- Testez toujours un échantillon pour la validation de la teinte, dans les mêmes conditions climatiques que le travail final. Enlevez l'échantillon avant de commencer les travaux de coller.
- Contrôlez la couleur du **Mortier Colle Coloré** sur le sac et jugez le **Mortier Colle Coloré** avant de commencer les travaux.
- Calculez la consommation correcte car nous ne reprenons pas les sacs livrés.
- Il est déconseillé de nettoyer la façade avec un nettoyeur haute pression.
- Consultez la Fiche Technique complète et mise à jour sur **www.seifert.be**.
- Consultez la Fiche de Sécurité sur **www.seifert.be**.
- Des questions? Contactez-nous par téléphone (09/281.07.77) ou e-mail (seifert@be.sika.com).