

Soudabond MT

Version: 18/01/2021

Page 1 sur 3

Caractéristiques techniques

Base	Acrylate
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Séchage physique
Densité*	Ca. 1,80 kg/L
Temps ouvert*	Ca. 20 min
Temps de séchage* : pour le joint	Min. 24 heures
Temps de séchage* : complet	Ca. 7 jours
Température d'utilisation	De +5°C a +30°C
Résistance à la température	De -5°C a +70°C
Consommation	1-3 kg/m ²

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports.

Description de produit

Soudabond MT est une pâte adhésive étanche et élastique à forte adhérence initiale.

Soudabond MT convient pour le collage du Soudafoil ME et pour le collage étanche et élastique de divers types de carrelage de sol ou muraux.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Résistant à l'eau et à l'humidité
- Longue temps de pose
- Adhérence initiale forte, pas d'affaissement des carreaux
- Adhère également aux supports légèrement humides
- Bonne résistance à la chaleur
- Convient pour le chauffage au sol
- Convient pour la pierre naturelle
- Classe D2TE selon la norme EN 12004

Applications

- Collage intérieur, étanche et élastique de carreaux de céramique, de faïence, de mosaïque, de languettes de pierre et de pierres naturelles.
- Collage de Soudafoil ME en cas de remontée d'humidité ou comme membrane d'étanchéité pour les salles de bains et les douches.

Conditionnement

Couleur: blanc

Emballage: Seaux de 1,5 kg, 5 kg et 15 kg

Durée de stockage

Peut être conservé pendant au moins 18 mois dans son emballage d'origine, fermé hermétiquement, à des températures comprises entre +5°C et 35°C. Protéger des dommages, du gel et de la lumière directe du soleil, même pendant le transport. Le produit n'est plus utilisable s'il a gelé.

Supports

Types: Tous les supports de construction courants. Béton, enduits de ciment, plaques de plâtre, enduits de ciment et de chaux, briques, panneaux OSB, etc.

Condition: support égal, porteur, propre, sec, étanche à la poussière, à la graisse et à la rouille.

Prétraitement: Une surface sèche est importante. Appliquer le Soudaprim DP sur les surfaces poreuses. Attendez 2 heures pour le laisser sécher.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudabond MT

Version: 18/01/2021

Page 2 sur 3

Mode d'emploi

Méthode d'application: Étaler le Soudabond MT en ligne droite sur le support à l'aide d'une spatule ou directement avec une truelle droite dentelée C1, C2 ou C3. N'appliquez pas plus de colle que la surface qui peut être couverte de carreaux ou de Soudafoil ME dans un délai d'environ 20 minutes.

- Pressez fermement les carreaux dans la couche adhésive ou tapotez-les lorsqu'ils sont en place. Au moins 80 % du support du carreau doit être recouvert de colle. Les corrections peuvent être effectuées dans les 40 minutes suivant l'application de la colle.

- Bien presser le Soudafoil ME prédécoupé contre la couche de colle à la truelle. Pour cela, il est préférable d'utiliser une spatule plate ou un plâtroir. Appuyez bien par des mouvements de rotation pour évacuer les inclusions d'air. N'oubliez pas d'appliquer de la colle sous la bande de chevauchement de Soudafoil ME si elle est placée ainsi.

- Les Soudatapés doivent être collés dans une couche humide de produit.

Produit de nettoyage: les outils et les surfaces peuvent être nettoyés à l'eau ou avec Soudal Swipex. Après durcissement, il ne peut être enlevé que mécaniquement.

Réparation: avec le même produit.

Remarques

- Consultez également la fiche technique du produit que vous souhaitez coller. Il peut contenir des informations importantes.
- Effectuez toujours un test d'adhérence sur des surfaces non standard.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudabond MT

Version: 18/01/2021

Page 3 sur 3

Marquage CE selon la norme EN 12004, classe D2TE

Tests	Résultats	Exigences
Résistance initiale au cisaillement EN 1324 §7.2	1,9 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Adhérence après vieillissement à chaud EN 1324 §7.4	3,4 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Adhérence après vieillissement de l'eau EN 1324 §7.3	0,6 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence après vieillissement par température élevée EN 1324 §7.5	1,5 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Temps ouvert EN 1346 - 20 min	0,7 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Temps ouvert EN 1346 - 30 min	0,6 N/mm ²	≥ 0,5 N/mm ²
Résistance au glissement EN 1308	0,3 mm	≤ 0,5 mm

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.