



APPROUVÉ PAR LES
MENUISERIES ET LES
SCIERIES INDUSTRIELLES



PROFESSIONNEL



HYDROFUGE, OLÉOFUGE, ANTI-TACHES ET ANTI-SALISSURES LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DU BOIS

- ✓ PROTECTION CONTRE L'EAU, L'HUILE, LES TACHES ET LES SALISSURES
- ✓ DÉCORE ET EMBELLIT
- ✓ RETARDE LE VIEILLISSEMENT

- ✓ HAUTE RÉSISTANCE AUX UV
- ✓ TENUE ET EFFICACITÉ > 10 ANS
- ✓ APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE
- ✓ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DESCRIPTION

WoodGuard® Color Professionnel est un produit de nouvelle génération pour la protection et la décoration des bois bruts ou rénovés. Composé de pigments minéraux il permet de donner au bois une couleur décorative toute en nuance.

WoodGuard® Color Professionnel pénètre toutes les fibres du bois pour le rendre imperméable à l'eau, aux graisses et aux taches. De plus, il possède une haute résistance aux UV. WoodGuard® Color Professionnel retarde le vieillissement du bois, facilite son entretien et permet de conserver son aspect neuf et propre beaucoup plus longtemps.

WoodGuard® Color Professionnel est un produit d'imprégnation qui ne s'écaille pas, ne cloque pas et ne jaunit pas. Il colore sans dénaturer la structure et l'aspect du bois (veinages, fibres...).

UTILISATION

WoodGuard® Color Professionnel s'applique en intérieur et en extérieur sur tous les bois bruts que l'on souhaite protéger et colorer: pin, épicéa, douglas, bois autoclave... Il est idéal pour traiter les bardages, clôtures, volets, lambris, menuiseries, meubles de jardin et tous les supports en bois, hors sols.

TESTS RÉALISÉS

La couleur «Chêne doré» de WoodGuard® Color Professionnel a été testée par le FCBA sur du pin épicéa selon la norme NF EN 927-6 (essai FCBA n° 2011.085.1104). Ce test démontre que WoodGuard® Color Professionnel résiste à 4032h en QUV SPRAY.

TESTÉ
FCBA

TEINTES DISPONIBLES

17 coloris standards selon le nuancier WoodGuard® Color Professionnel. La teinte finale dépend de la teinte initiale du support. WoodGuard® Color Professionnel peut également être réalisé sur mesure pour des projets spécifiques dans les 1950 teintes du nuancier NCS.



Couleurs non contractuelles. Existe en finition semi-brillante ou mate.

NATURE CHIMIQUE

- Copolymère acrylique fluoré avec pigments minéraux.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Haute protection contre l'eau, l'huile, les salissures et les taches.
- À la différence d'une peinture, il colore tout en gardant l'aspect naturel du bois.
- Réduction significative de l'absorption d'humidité.
- Ne jaunit pas.
- Limite le grisaillement.
- Limite la formation des mousses et lichens en surface.
- Non filmogène: laisse respirer le bois.
- Facilite le nettoyage.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Produit à base d'eau.
- Sans solvants pétroliers et sans silicone.
- Non dangereux et non toxique.
- Biodégradable à plus de 80%*.
- COV < 3,5 g/l*.

CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 1, 5 et 25 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Coloré
Odeur	: Aucune
pH	: 8 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: 100°C
Densité	: 1.03 environ suivant les coloris
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
Point d'éclair [°C]	: Non applicable

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- **Bois neuf:** appliquer le produit sur un bois propre, dépoussiéré, sain et sec.
- **Bois grisé ou gras:** nettoyer avec **WoodGuard® Revitalisant**, dépoussiérer, rincer abondamment et sécher le bois.
- **Bois abimé:** poncer pour remettre à nu puis dépoussiérer et sécher le bois.
- Pour un meilleur rendu, égrener avec un grain fin (< à 120) avant application et aspirer tous les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur puissant pour bien faire pénétrer le produit, sous peine de pelage ultérieur. Un dépoussiérage important et minutieux doit être apporté avant l'application du produit.
- Toujours préparer le bois selon les DTU en vigueur.
- S'assurer que le support présente toutes les garanties d'une bonne durabilité.
- Les produits des gammes **WoodGuard®** et **WoodGuard® Color** n'ont pas la capacité d'empêcher le bois de fendre si celui-ci est soumis à de trop fortes variations d'hygrométrie. C'est pourquoi, il est conseillé d'appliquer nos produits lorsque le bois a atteint un équilibre hygroscopique bas. Cet état peut être mesuré facilement car il corres-

pond au moment où la largeur des bois est la plus faible possible, souvent inférieure à la largeur d'origine.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Bien secouer l'emballage avant utilisation. Utiliser un agitateur électrique si nécessaire pour bien homogénéiser les pigments avec le reste du produit.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température idéale de l'air et du support 5°C à 30°C.
- Procéder à un essai préalable en condition sur une petite surface peu visible et laisser sécher 24h en particulier sur bois gras et bois exotique. Vérifier l'adhérence.
- Appliquer dans le sens des fibres du bois et du bas vers le haut et si possible sur toutes les faces visibles.
- Imprégner le support en 2 couches sans surcharge. Rendement minimum par couche: 80 g / m².
- Temps de séchage entre chaque couche: de 20 minutes à 1 heure suivant la température.
- Effectuer un égrenage entre les couches pour améliorer le rendu.
- Protéger de la pluie pendant 24h et des salissures grasses pendant au minimum 48h.
- Efficacité optimale obtenue après 5 à 7 jours.
- **Pour plus d'informations, se reporter au cahier des clauses techniques. Nous consulter.**

RESTRICTIONS D'USAGE

Le traitement peut être inefficace dans les cas suivants:

- Application sur bois vernis, huilés, cirés, thermotraités, lustrés, très brossés, rétifés, modifiés et THT.
- Application sur bois humide (taux d'humidité > 16%).
- Présence de micro-organismes ou d'insectes (pré-traitement nécessaire).
- Application, préparation et supports non conformes aux DTU en vigueur, 59.1 (Travaux de peinture), 42 (Barrages), 36.1 (Menuiserie en bois), etc.
- Application sur aubier.
- En présence d'assemblage, s'assurer que ceux-ci soient étanches.
- Application sans test préalable sur bois exotique, bois gras.
- Application sur bois tanniques (chêne, noyer...) sans traitement préalable au **WoodGuard® Bloqueur de Tanin**.
- Application sur bois ignifugé.
- Présence d'arêtes vives (dans ce cas, il est préférable de les arrondir afin de s'assurer de la bonne continuité du produit et ainsi éviter les manques préjudiciables.)
- Application sur surfaces horizontales.
- Extrémités, coupes, perçages, etc non saturés en produit.

OUTILS D'APPLICATION

- Pour un meilleur contrôle et une parfaite maîtrise du rendu, appliquer **WoodGuard® Color Professionnel** préférentiellement à l'aide d'un pulvérisateur à air assisté ou à la brosse. Ne pas utiliser de système Airless.



CONSEILS D'ENTRETIEN

- Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l'aide d'une éponge avec un détergent ménager à pH neutre.
- Comme pour toute finition pigmentée pour l'extérieur, la couleur évolue dans le temps. Des différences de teintes peuvent ainsi survenir entre les zones exposées aux rayonnements UV (soleil + lune) et les zones à l'abri de ce rayonnement (orientation nord, ombres portées). La conception architecturale a donc une influence sur le rendu global d'un ouvrage. Une couche d'entretien est conseillée, elle doit être appliquée avant toute altération du produit.

CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité du bois.
Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

170 à 180 g / m² pour deux couches

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains : Porter des gants en latex.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com • www.woodguard.fr

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 08/02/2013

Fabriqué en France

