



Underbody Protection Brush

Version: 16/07/2019 Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

Base	Bitume
Consistance	Liquide thixotrope
Système de durcissement	Séchage physique
Densité**	Ca. 1,28 g/ml
Viscosité (Brookfield)	1.040 mPa.s → 2.000 mPa.s
Matières sèches	Ca. 76 %
Temps sec au toucher	90 - 120 minutes
Temps de séchage (23°C et 50% R.V.)	Ca. 10 - 12 h
Consommation (*)	Ca. 0,7 kg/m²
Résistance à la température**	-25 °C → 80 °C
Température d'application	10 °C → 25 °C

^{*} Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Underbody Protection Brush est une souscouche bitumineuse qui, après séchage, forme un film protecteur.

Caractéristiques

- Excellente résistance à la rouille, à l'huile, aux graisses, à l'eau, au sel, etc.
- Couche de protection du bas de caisse de la voiture contre la chaleur et le bruit
- Brossable
- Solvanté
- Non recouvrable

Applications

- Pour protéger les passages de roue et le châssis des voitures.
- Forme un film protecteur contre la rouille. l'huile, la graisse, l'eau, le sel.
- Une couche de protection contre la chaleur et les vibrations sonores.

Conditionnement

Couleur: noir

Emballage: Pot 1 kg, 5 kg, 60 kg

Durée de stockage

2 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Supports

Types: métaux

Condition: indéformable, propre, sec,

dépoussiéré et dégraissé.

Prétraitement: Commencer par éliminer la rouille. Un ponçage grossier de surfaces lisses

améliore l'adhérence.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

Le bas de caisse de la voiture doit être minutieusement séché, nettoyé et dégraissé. Couvrir les parties à ne pas traiter. Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule. Laissez sécher Underbody Protection Brush complètement entre les couches successives. Peut être dilué avec du White Spirit.

Produit de nettoyage: White Spirit Une fois durci le produit peut seulement être enlevé

mécaniquement

Réparation: Avec le même produit.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Everdongenlaan 18 - 20 Soudal NV B-2300 Turnhout, Belgium Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com





Underbody Protection Brush

Version: 16/07/2019 Page 2 sur 2

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Tel: +32 (0)14-42.42.31 Everdongenlaan 18 - 20 E Fax: +32 (0)14-42.65.14

B-2300 Turnhout, Belgium www.soudal.com