

:: ECO SURESTER HARS + mekp

Beschrijving:

Is een medium-reactief, voorversneld, thixotroop speciaal ontwikkeld suresterhars, vrij van oplosmiddelen en styreen. Dit hars is geurarm en ideaal voor de verwerking in ateliers en werkplaatsen, zonder geurhinder. Verkrijgbaar in verpakkingen van 1 kg en 5 kg (met mekp harder).

Toepassing:

Als standard lamineerhars voor allerlei laminaten met een verbeterde slagvastheid. Speciaal voor algemene toepassingen waaronder het bekleden van EPS schuim of andere oplosmiddel gevoelige schuimen. Heeft een hechting op polyester en glasvezel, hout en beton. Voor het vervaardigen van waterbestendige vormstukken zoals beelden en figuren.

Gegevens bij levering:

Kleur	roos- transparant
Viscositeit	550-650 mPa's
Soortelijk gewicht	1,08 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	1,2 kg/m ² bij 450 gr glasmal
Shore:	-

Verwerking:

Meng het hars met 2-3% Mekp harder. Potlife: 35-40 min. Maak steeds kleine hoeveelheden aan, in verhouding tot de potlife. Hars kan zowel met kwast of rol verwerkt worden. Hars hardt kleefvrij uit. De kleverige laag die er na uitharding op het oppervlak zit, verdwijnt na 24 uren. Verwerkingstemp.: 18-25°C. Kan ingekleurd worden met 5 tot 20% polyesterpigment.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.