

Béton Standard V2



Fabriqué en
Belgique

L'humain fait la force



LES + PRODUITS

Consommation (produit sec) soit 22 kg/m²/ cm d'épaisseur

Granulométrie
0-6 mm

Classe de résistance
C25/30

Couleur
gris



Date édition : Février 2022

Cette fiche technique dont le contenu reflète les résultats d'essais les plus récents, est destinée à informer et conseiller l'utilisateur de ce produit et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de notre société.

Tests réalisés dans nos laboratoires.

L'utilisateur devra s'informer auprès de notre société des éventuelles modifications apportées à cette fiche.

eurakor

Zone industrielle de l'Europe 2,
N°3/9
7900 Leuze-en-Hainaut

eurakor

PRODUIT

Composition : mélange homogène composé de ciment, sable, gravier et adjuvants.

Domaine d'application : Extérieur et intérieur.

Fondations pour :

- ✓ Sols
- ✓ Chapes
- ✓ Dallages
- ✓ Terrasses
- ✓ Marches
- ✓ Scellements légers

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg à raison de 48 sacs/ palette

Sac de 30 kg à raison de 40 sacs/ palette

UTILISATION

- Pour éviter le séchage trop rapide ou si l'ouvrage est soumis à l'exposition directe du soleil, couvrir la surface du béton.
- La prise du béton prêt à l'emploi est définitive après 28 jours selon les prescriptions.
- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C
- Protéger le béton coulé du gel
- Nettoyage des outils à l'eau
- Résistances mécaniques (MPa):

Échéances	28 jours
Compression	29

MISE EN OEUVRE

■ Préparation des supports :

- Le support doit être propre, dépoussiéré, dégraissé.
- S'il est absorbant ou sec, l'humidifier au préalable.
- Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre

■ Mélange et préparation :

- Verser le béton prêt à l'emploi dans une bétonnière, une brouette ou un bac.
- Ajouter progressivement de l'eau.
- Mélanger jusqu'à l'obtention d'un béton homogène.

CONSERVATION

12 mois dans le sac d'origine, bien fermé, stocké au sec et à l'abri de l'humidité.

PRECAUTIONS

Utiliser des vêtements de protection.

Consulter la fiche de données de sécurité sur demande.

GARANTIE

Le béton Standard V2 est fabriqué exclusivement avec des matériaux BENOR

PERFORMANCES



Conditions atmosphériques
+/- 20°C



Temps d'application du mélange :
+/- 1 heure



Dosage:
+/- 2,5 litres d'eau pour un sac de 25 kg