

Plâtre à modeler



Fabriqu   en
Belgique

L'humain fait la force

eurakor

PRODUIT

Composition : Pl  tre semi hydrat  
b  ta tr  s finement broy  .

Domaine d'application : Int  rieur.

Id  al pour :

- ✓ Tous travaux de petites r  parations
- ✓ Modelage
- ✓ Loisirs cr  atifs

CONDITIONNEMENT

Sac de 5 kg    raison de 4 sacs/carton
soit 25 cartons/palette.

UTILISATION

- La temp  rature doit   tre comprise
entre +5  C et +30  C
- Pour   viter le s  chage trop rapide
ou si l'ouvrage est soumis   
l'exposition directe du soleil, couvrir
la surface du mortier
- Nettoyer les outils    l'eau apr  s
utilisation.

CONSERVATION

6 mois dans le sac d'origine, bien
ferm  , stock   au sec et    l'abri de
l'humidit  .

Prot  ger le pl  tre du gel et de la pluie

PRECAUTIONS

Utiliser des v  tements de protection.
Consulter la fiche de donn  es
de s  curit   sur demande

MISE EN OEUVRE

■ Pr  paration des supports :

- Le support doit   tre propre,
d  poussi  r  , d  graiss  .
- S'il est absorbant ou sec,
l'humidifier au pr  alable.
- Ne pas appliquer sur des
supports    base de pl  tre

■ M  lange et pr  paration :

- Saupoudrer le pl  tre dans l'eau.
Laisser reposer 1 minute.
- M  langer de pr  f  rence avec
un g  chage m  canique   
petite vitesse (+/-400 tr/min.)
jusqu'   l'obtention d'une p  te
homog  ne durant 1    2 minutes.
- Couler le pl  tre ou le placer
dans les 5-10 minutes. Bien
remplir les cavit  s avant
d'introduire une pi  ce    sceller.
- Temps d'application : de 5    10
minutes.
- D  mouler apr  s 45-50 minutes.
- Ne pas soumettre    la traction
avant 24 heures.
- Attendre le s  chage complet
avant l'application d'un enduit
de lissage ou d'une peinture.



LES + PRODUITS

Masse volumique    sec
1020g/l

Consommation lissage
+/- 1 kg/m  /m d'  paisseur

Granulom  trie
tr  s fine

Couleur
blanc



Date   dition : Juillet 2020

Cette fiche technique dont le
contenu refl  te les r  sultats
d'essais les plus r  cents, est
destin  e    informer et conseiller
l'utilisateur de ce produit et
ne peut en aucune mani  re
engager la responsabilit   de
notre soci  t  .

Tests r  alis  s dans nos
laboratoires.

L'utilisateur devra s'informer
aupr  s de notre soci  t   des
  ventuelles modifications
apport  es    cette fiche.

eurakor

Zone industrielle de l'Europe 2,
N  3/9
7900 Leuze-en-Hainaut

PERFORMANCES



**Temps
de prise :**
+/- 20
minutes



Temps de durcissement:
30    40 minutes
selon les conditions
atmosph  riques



Dosage : environ
0.83 litre d'eau
pour un kilo de
pl  tre.