

## 250 SuperFix

### Produit

Colle de construction chargée, légèrement comblante et à très haute adhérence à base de PU. Pour les encollages résistants à l'eau avec la plupart des matériaux de construction sur des supports poreux : bois sec ou humide, caoutchouc, béton, mousse de polystyrène et PU, laine de verre et de roche, métaux. Résiste à l'humidité D4.

### Volumes

290 ml



### Propriétés

- Prête à l'emploi
  - Facile à appliquer, ne s'écoule pas de l'embout
  - Pour usage intérieur et extérieur
  - Egalement sur support légèrement humide
  - Durcissement ultra rapide, manipulable après 10 min
  - Haute résistance au cisaillement (jusqu'à 250 kg/cm<sup>2</sup>)
  - Haute capacité de comblement par effervescence contrôlée
  - Résiste aux acides et bases légers, à la plupart des solvants, à l'eau de mer
  - N'attaque pas les supports
  - Facilement sciable et ponçable
- 
- Résistance à l'eau (D4 selon norme EN 204)
  - Température d'utilisation : -30° à +100° • Temps ouvert: max. 5 min à +20°C
  - Facilement ponçable et recouvrable par peinture
  - Consommation : 160 à 270 ml/m<sup>2</sup>, en fonction du support, de la rugosité, de l'épaisseur de la couche de colle
  - Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Pur Cleaner Rectavit avant le durcissement de la colle
  - Un serrage contribue à la force d'adhérence

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



## 250 SuperFix

### Destination

Spécifique pour tout encollage à l'intérieur qui est exposé à de hauts taux d'humidité ; à l'extérieur qui est exposé directement à toutes les intempéries ; des portes et fenêtres qui doivent être conformes à la classe D4 selon NE 204 ; des constructions en bois.

Pour l'encollage résistant à l'eau de deux matériaux poreux ou un poreux et un non-poreux comme bois et construction en bois, pierre, pierre naturelle, marbre, granit, béton, béton cellulaire, polystyrène et polyuréthane en plaque, laine de verre, plaque stratifiée, métaux.

### Restriction

Pour l'encollage de deux matériaux non poreux, choisir une colle de contact Rectavit.

### Préparation

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussières, de graisse, d'huile et de rouille. La surface peut être légèrement humide, le bois peut avoir un taux d'humidité de max. 20%.

Pour améliorer l'adhérence, la surface peut être rendue rugueuse avec du papier à verre P80 ; le métal doit être sablé jusqu'au niveau St 3 (selon ISO 8501-1).

Rectavit 250 SuperFix durcit grâce à l'humidité de l'air et/ou du matériel. Une légère humidification du support peut accélérer le durcissement et augmenter l'effet remplissant.

Les surfaces à encoller doivent être parfaitement ajustées. La tolérance maximale est de 0,25 mm.

Il est toujours conseillé de faire au préalable un test d'adhérence et de compatibilité pour chaque substrat et matériau, ainsi que d'évaluer l'aspect esthétique du collage, par exemple la translucidité, la structure.

### Application

Appliquer Rectavit 250 SuperFix avec un pistolet pour cartouches, manuel ou pneumatique.

Ouvrir la cartouche avec un couteau, la placer dans le pistolet et visser l'embout sur la cartouche. Couper l'embout à la largeur du joint à réaliser.

Appliquer Rectavit 250 SuperFix avec le pistolet sur une seule face en plots ou en cordons. Assembler les surfaces à encoller dans les 5 minutes qui suivent l'application (avant la pelliculisation). Empêcher tout glissement des parties assemblées. L'utilisation de serre-joints ou presser contribue à la solidité du résultat final. Presser durant le durcissement fait augmenter l'adhérence finale (Pression min. 0,5 kg/cm<sup>2</sup> pendant au moins 15 min).

Après usage, fermer la cartouche immédiatement avec le capuchon original.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



**Données techniques: le produit**

|                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base                    | Polyuréthane                                                                                                                                                                               |
| Système de durcissement | Polymérisation avec l'humidité ambiante                                                                                                                                                    |
| Viscosité               | Pâte semi-thixotropique                                                                                                                                                                    |
| Densité                 | Ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                 |
| Couleur(s)              | Beige                                                                                                                                                                                      |
| Emballage(s)            | Cartouche : 290 ml                                                                                                                                                                         |
| Stockage                | Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation avec le bouchon original. |

**Données techniques: le traitement**

|                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outillage                       | Pistolet pour cartouche, manuel ou pneumatique                                                                                                                                             |
| Dilution                        | Prêt à l'emploi                                                                                                                                                                            |
| Consommation*                   | 160–270 ml/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                  |
| Temps ouvert*                   | Ca. 5 min                                                                                                                                                                                  |
| Temps et pression de serrage*   | Min. 0,5 kg/cm <sup>2</sup> durant min. 30 min                                                                                                                                             |
| Temps de séchage : Manipulable* | Ca. 10 min (80% de sa résistance maximale)                                                                                                                                                 |
| Temps de séchage : Complet*     | Ca. 30 min                                                                                                                                                                                 |
| Température d'application       | Min. +5°C, max. +25°C                                                                                                                                                                      |
| Nettoyage                       | Avec Rectavit Pur Cleaner pour produit frais ; après durcissement uniquement mécaniquement.<br>Des traces de produit durci peuvent être enlevées éventuellement avec Rectavit Pur Remover. |
| Réparation                      | Rectavit 250 SuperFix                                                                                                                                                                      |

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.



**Données techniques: l'assemblage**

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au cisaillement        | > 11 N/mm <sup>2</sup>                                                                                          |
| Recouvrable                       | Oui                                                                                                             |
| Plage de température              | De -30°C à +100°C                                                                                               |
| Résistance à l'humidité           | D4 (selon EN204)                                                                                                |
| Waterbestendigheid                | D4 (selon EN204)                                                                                                |
| Résistance aux produits chimiques | Bon : acides et bases dilués, solvants, l'eau de mer<br>Mauvais : les acides oxydants comme l'acide de salpêtre |

\* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, le serrage.

**Sécurité**

Contient : diphenylmethane-4-4'-diisocyanate, isomères et homologues.

Porter des gants appropriés, des vêtements avec de longues manches. Prévoir assez de ventilation.

Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

**Remarque(s)**

Presser les matériaux ensemble durant le durcissement est nécessaire pour atteindre l'adhérence maximale. Avec une humidité relative base (< 40%) ou un taux d'humidité du matériel (< 7%), il est conseillé d'humidifier légèrement le support pour que la réaction se fasse.

Des grandes tolérances de coupes peuvent mener à un séchage plus long et une force finale plus basse. Mais la planéité et la rugueuse sont aussi des paramètres importants. La pression durant le séchage doit par exemple être suffisante pour que toute la surface de colle soit en contact. Des matériaux plus rugueux doivent être pressés plus forts, max. 8 kg/cm<sup>2</sup> (0,8 N/mm<sup>2</sup>). **Disclaimer** : Cette fiche remplace toutes les précédentes et a été rédigée en fonction des derniers tests, connaissances et expériences. Les données peuvent être modifiées ou changées sans avis préalable. L'exhaustivité n'est pas revendiquée. L'utilisateur doit s'assurer de disposer de la fiche la plus récente, et de vérifier, avant utilisation et à ses propres risques, que le produit convient à l'usage prévu, à la finition souhaitée et à l'aspect esthétique. L'application, la nature des supports et des matériaux et les circonstances de mise en œuvre « échappent à notre jugement, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche et de tout autre conseil, et nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus et de tout dommage résultant de l'application, d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

Cette présente fiche technique remplace les versions antérieures relatives au même produit. Les données de cette fiche technique sont rédigées selon l'état le plus récent des rapports de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou modifiées. Elles ne prétendent pas être complètes. L'application, la nature du support et les circonstances de mise en œuvre échappant à notre jugement, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la seule base de cette fiche technique.

