

PRIM & FINISH GLACIS SUISSE 3 EN 1

PROPRIÉTÉS

- Système multifonctions pour une protection optimale :
 - Protection longue durée très pénétrante
 - Sous-couche d'imprégnation pour favoriser l'adhérence des lasures LINITOP CLASSIC* et LINITOP SOLID*.
 - Fond teinté avant application d'un vernis type LINITOP YACHT VERNIS* ou LINITOP VERNIS*.
- Possède un agent de protection du film sec antifongique.

DESCRIPTION

Lasure d'imprégnation transparente microporeuse pour bois extérieurs à dimension variable.

ASPECT

Satiné-mat

FORMAT

1L - 2,5L - 5L

USAGE

Extérieur

Édité le 16/01/2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Composition | Résines alkydes |
| Aspect en boîte | Liquide fluide |
| Supports d'application | Bardages, chalets, clôtures, balustrades |
| Rendement | 14 à 18 m ² au litre par couche selon état et porosité du support et mode d'application |
| Dilution | Prêt à l'emploi |
| Matériel d'application | Brosse, rouleau, pistolet |
| Conditions d'application | Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. |
| Séchage à 20°C | Hors poussières : 6 heures Recouvrable : 24 heures |
| Nettoyage des outils | White-spirit |
| Conservation | 2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé |
| Stockage | A l'abri du gel et des températures élevées |
| Densité | 0.91 ± 0.05 |
| Viscosité | 65-80 Cp |
| Extrait sec | 30+/-2 |
| Classification | Famille 1 Classe 4a (selon classification NBT 22-003 et NFT 36-005) |
| COV | Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/f) : 700 g/l. Ce produit contient au maximum 485g/l COV |



280
Incolore



281
Chêne clair



282
Teck



283
Noyer



284
Palissandre



285
Acajou



286
Chêne moyen



287
Ebène



288
Chêne foncé



289
Wenge



295
Pin Oregon



296
Sapin



298
Merisier

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à + 30 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les supports lisses devront être égrenés afin de faciliter l'adhérence du produit.
 - Sur bois neufs : Poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
 - Sur bois anciennement lasurés : La lasure existante doit être en bon état. Il faudra cependant procéder à un égrenage (grain 220) minutieux sur toute la surface.
 - Sur bois anciens où la lasure existante est en mauvais état ou bois peint : Remettre à nu le support par ponçage ou décapage sur toute la surface puis bien dépoussiérer.
 - Sur bois grisailés : Dégriser le bois à l'aide du NET-TROL** ou du WOOD CLEANER**.
 - Sur bois huilés noircis : Déshuiler le bois à l'aide du système AQUANETT**+NET-TROL** ou WOOD RENOVATOR **+WOOD CLEANER**.

MODE D'EMPLOI

Lors de l'application, bien penser aux rainures et abouts.

Il est conseillé de travailler de haut en bas.

Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.

- **Utilisation en primaire :**
 - Appliquer une couche de PRIM & FINISH.
 - Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...).
 - Après séchage complet (24 heures), sur bois à dimension stable et pour une finition durable, terminer par 2 couches de LINITOP CLASSIC **, ou LINITOP SOLID**. Les deux dernières couches seront teintées* en extérieur.
- **Système de protection en 3 couches :**
 - Toujours prévoir la quantité nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
 - Sur un support préparé, appliquer 3 couches
 - Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...). Ne pas surcharger.
 - Attendre 24 heures entre les couches.
 - Dans le cas d'une application au pistolet, prévoir un lissage afin d'éviter toute coulure éventuelle et favoriser la pénétration du produit.

CONSEIL DÉCO DU PRO

Sur les bois neufs ou remis à nu non durables, il est recommandé d'appliquer un traitement de préservation fongicide insecticide. Nous consulter.

LINITOP PRIM & FINISH peut également servir de fond teinté avant les vernis LINITOP (YACHT VERNIS**, VERNIS**).

ENTRETIEN

Rénovation usuelle du système en 3 couches, procéder à un brossage ou un égrenage suivi d'un dépoussiérage puis appliquer 1 à 2 couches de PRIM & FINISH.

Rénovation tardive du système en 3 couches sur un support très abîmé, revenir au bois brut par ponçage ou décapage puis appliquer 3 couches de PRIM & FINISH.

* Sauf sur Red Cedar et Iroko.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 16/01/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.linitop.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70