

SOLID

Lasure conditions extrêmes très haut extrait sec

PROPRIÉTÉS

- Possède un filtre UV nouvelle génération, absorbeur d'UV couplé à un stabilisateur (barrière anti-UV).
- Formule gélifiée et film extra-souple afin de limiter les risques d'écaillage.
- Pigmentation spéciale anti-UV pour une protection optimale.

DESCRIPTION

Lasure décorative « hautes performances » pour bois* extérieurs avec peu de variations dimensionnelles.

ASPECT

Mat-satin

FORMAT

1L - 2,5L - 5L

USAGE

Extérieur

Édité le 16/01/2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résines alkydes uréthanes
Aspect en boîte	Liquide gélifié
Supports d'application	Portes, huisseries, poutres, lambris (surfaces verticales non soumises à l'abrasion)
Rendement	12 à 15 m ² par litre et par couche selon état et porosité du support et mode d'application
Dilution	Prêt à l'emploi
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Conditions d'application	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit.
Séchage à 20°C	Hors poussières : 4 heures Recouvrable : 24 heures
Nettoyage des outils	White-spirit
Conservation	2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé
Stockage	A l'abri du gel et des températures élevées
Densité	0.950 ± 0.05
Viscosité	250-350 Cp selon teinte
Extrait sec	62% +/- 3 %
Brillance 60°	15+/-5
Classification	Famille 1 Classe 4a (selon classification NBT 22-003 et NFT 36-005)
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400g/l COV



280
Incolore



281
Chêne clair



282
Teck



283
Noyer



284
Palissandre



285
Acajou



286
Chêne moyen



288
Chêne foncé



295
Pin Oregon



296
Sapin

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à + 30 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépeucher si nécessaire), non gelés et non givrés.
- Si le bois est particulièrement absorbant, il est possible d'appliquer PRIM & FINISH** en première couche.
 - **Sur bois neufs**, poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
 - **Sur bois anciennement peints ou lasurés**, remettre le bois à nu par ponçage, décapage, aérogommage (nous consulter).
 - **Sur bois grisailés**, dégriser le bois à l'aide du NET-TROL** ou du WOOD CLEANER**.
 - **Sur bois huilés noircis**, déshuiler le bois à l'aide du système AQUANETT**+NET-TROL** ou WOOD RENOVATOR **+ WOOD CLEANER**
- Les supports lisses devront être égrenés afin de faciliter l'adhérence du produit.
- Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

MODE D'EMPLOI

- Toujours prévoir la quantité nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Sur un support préparé, appliquer 2 de LINITOP SOLID. Bien penser aux rainures et abouts.
- Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...). Ne pas surcharger.
- Attendre 24 heures entre les couches.
- Lors d'une application au pistolet, prévoir un lissage afin d'éviter toute coulure éventuelle et favoriser la pénétration du produit.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Il est conseillé de travailler de haut en bas.

CONSEIL DU PRO

- Sur les bois neufs ou remis à nu non durables, il est recommandé d'appliquer un traitement de préservation fongicide insecticide. Nous consulter.

ENTRETIEN

- Rénovation usuelle, procéder à un brossage ou un égrenage suivi d'un dépoussiérage puis appliquer 1 à 2 couches de LINITOP SOLID.
- Rénovation tardive sur un support très abîmé, revenir au bois brut par ponçage ou décapage puis appliquer 2 couches de LINITOP SOLID.

* Sauf sur Red Cedar et Iroko.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 16/01/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.linitop.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70