

FICHE TECHNIQUE

Super Sikalite®

Additif en poudre pour l'imperméabilisation des mortiers et des bétons

DESCRIPTION

Super Sikalite® est un additif en poudre permettant l'imperméabilisation des bétons, des mortiers de ciment ou des mortiers bâtards.

DOMAINES D'APPLICATION

- Imperméabilisation de murs et façades: se conformer aux prescriptions du DTU 26.1.
- Chapes et formes de protection d'étanchéité de toitures terrasses.
- Pour les piscines et réservoirs, l'imperméabilisation s'obtient facilement en appliquant en plusieurs passes un enduit de mortier à la Super Sikalite® de 2 à 3 cm d'épaisseur sur un béton repiqué. Le dosage sera de 1 volume de ciment pour 2 volumes de sable et la couche de finition sera talochée et non lissée pour éviter le faïençage.

- Réalisation de chapes imperméables (se conformer aux prescriptions du DTU 52). L'imperméabilisation de la chape sera obtenue par incorporation de Super Sikalite® au mortier dosé en ciment comme décrit pour les piscines et réservoirs.
- Réalisation de chapes d'arase, de coupures de capillarité (se référer aux prescriptions du DTU 20.1).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Super Sikalite® apporte aux bétons et aux mortiers :

- Une excellente imperméabilisation par transformation chimique et fixation de leurs constituants solubles
- Une meilleure onctuosité qui facilite la mise en œuvre et favorise la compacité
- Un temps d'utilisation plus long: sans ressuage (inutile de rebattre), sans retard de durcissement
- Diminue le retrait par réduction de l'eau de gâchage
- Améliore la résistance au gel des mortiers durcis

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Super Sikalite® est présenté dans un sac plastique contenant 25 sachets doses de 1 kg.
Durée de conservation	2 ans dans les conditions de stockage précisées ci-dessous.
Conditions de stockage	À l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine intact.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Conseil spécifique	Super Sikalite® s'ajoute dans la bétonnière en même temps que le ciment.
--------------------	--

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	1 sachet dose de 1 kg pour 1 sac de 35 kg de ciment ou 1 sachet dose de 1 kg pour 2 sacs de 25 kg de ciment
Distribution	Super Sikalite® s'ajoute dans la bétonnière en même temps que le ciment.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com