



P.T.B.-HYDROFUGE DE MASSE

Pour mortier et béton

CE 0965
POLYTECHNISCH BEDRIJF BV/SRL – P.T.B.-COMPACTUNA® INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM
13 077/CPR/130701 EN 934-2+A1
P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL Waterdichtingsmiddel in de massa/Adjuvant hydrofuge de masse Water resisting admixture/Dichtungsmittel für Beton EN 934-2+A1: T.9 Chloride gehalte/ Teneur en chlorure/Chloride content/Chlorid Gehalt < 0,1% m/m Alkali gehalte/ Teneur en alcalins/Alkali content/Alkali Gehalt < 0,5% m/m Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ Korrosionsverhalten: contains components only from EN 934-1 Annex A.1.



Caractéristiques

Donne une meilleure imperméabilité au béton, ciment, joints, etc.
Donne un effet plastifiant de sorte qu'un facteur eau/ciment plus favorable peut être utilisé, ce qui améliore la résistance.



Dosage

Le P.T.B.-HYDROFUGE DE MASSE s'ajoute toujours à l'eau de gâchage, dans une concentration de 0,5 à 1% au poids du ciment.

Au dosage dans le béton, dans lequel on ajoute 0; 0,5 et 1% du P.T.B.-HYDROFUGE DE MASSE au poids du ciment (CEM I 42,5R), on obtient les résultats suivants:

Après immersion dans de l'eau, la référence est entièrement saturée après 24 h. Après 28 jours l'infiltration d'eau reste limitée jusqu'à 5 mm de profondeur avec $\pm 0,5\%$, et celle avec $\pm 1\%$ du P.T.B.-HYDROFUGE DE MASSE, la pénétration est de seulement 3 mm.

Un rapport technique détaillé peut être obtenu sur demande.



Remarques

- Agiter avant emploi!
- Ne peut pas être utilisé en même temps que le P.T.B.-ANTIGEL.
- Introduit de l'air dans le mortier et le béton et peut donc influencer la résistance.

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Ajouter non dilué à l'eau de gâchage	$\pm 0,5\%$ à 1% au poids du ciment	1 L (12 pcs/carton), 5 L
Couleur		Température d'application
Transparent		+ 5°C jusqu'à + 30°C

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. SRL POLYTECHNISCH BEDRIJF est certifié EN ISO 9001.



P.T.B.-COMPACTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279