



APPLICATIONS

1. En tant que couche de fond et primaire d'adhérence sur des supports non absorbants et lisses, tels que des carreaux céramiques, terrazzo, granito, la mosaïque, le béton etc... Pour tous les types de plâtre à base de chaux, plâtre, ou ciment et pour tous types de colle à carrelage à base de ciment.
2. Comme primaire d'adhérence pour EGALISER-EN C25 (PLUS) dans le cas d'égalisation couche-sur-couche.

PRIMER GR peut être utilisé tant à l'intérieur qu' à l'extérieur et est également applicable sur le béton cellulaire, placoplâtre, bois et métal.



CARACTÉRISTIQUES

- Primaire d'accrochage à séchage rapide.
- Forme un pont d'adhérence sur les substrats lisses et denses.
- Sans solvant et à faible odeur.
- Peu d'éclaboussures pendant l'application.
- Réduit la porosité, protège les adhésifs à base de ciment et les enduits d'égalisation contre une extraction d'eau trop rapide et l'apparition éventuelle de fissures de retrait. Prolonge le temps d'ouverture des adhésifs et améliore l'adhérence des mortiers de nivellement et des mortiers-colles.
- Couleur de contrôle rouge.
- Appliquer en 1 couche.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
- Densité 1,48 kg/l.
- Résistant à l'eau..



EXIGENCES AU SOUS-SOL

Le support doit être sec, propre, stable, sain, exempt de poussières et de tâches d'huiles. Enlevez les parties mal fixées, les résidus de colle non résistants à l'eau, les résidus de colle hydrofuges et les impuretés.

Des chapes à base de ciment ne peuvent pas contenir plus de 3% d'humidité résiduelle (méthode au carbure). Dans le cas de surfaces lisses en béton (comme le polybéton), ou dans le cas de béton traité avec un produit de cure, il faut d'abord enlever la couche supérieure lisse de manière mécanique à l'aide de ponçage, gravage chimique, dégraissage et d'un nettoyage à fond.

Si PRIMER GR est appliqué sur la céramique hydrofuge, il faut enlever la couche superficielle hydrofuge à l'aide d'un ponçage et d'un nettoyage à fond.

Ne pas appliquer sur des supports sujets à des remontées d'humidité.



+30 °

+5 °

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Non dilué	±0,15 à 0,25 kg/m ² selon la porosité du support	1,48 kg ou 1 L, 5 kg ou 3,38 L, 15 kg ou 10,14 L
Couleur	Temps de séchage	Température d'utilisation
Rouge	±1 heure	+5 °C jusqu'à +30 °C

PRIMER GR

MODE D'EMPLOI

1. Mélangez méticuleusement PRIMER GR ou agitez-le dans son emballage avant utilisation.
2. Appliquez uniformément le primaire d'adhérence à l'aide d'un rouleau à poils, ou d'une brosse ou similaire, sur la surface en assurant une couverture complète et appliquer le primaire dans des couches fines croisées. Evitez la formation de flaques!
3. Après le durcissement du PRIMER GR, entamez immédiatement les travaux suivants.
4. Attente minimum de 30 à 60 minutes, en fonction des circonstances et de la porosité du substrat. Dans tous les cas attendre jusqu'à ce que le PRIMER GR soit sec et ne colle plus.

REMARQUES

- Ne pas appliquer PRIMER GR quand la température du support est inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C.
- Protéger la couche appliquée et durcie contre les impuretés
- Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.
- PRIMER GR ne convient pas à une utilisation dans des conditions d'humidité permanente, comme les piscines, etc. et en cas d'humidité ascendante.
- PRIMER GR est approprié pour des sols à chauffage par le sol.
- Ne pas utiliser sur des supports en plâtre ou anhydrites.
- En cas de consommation trop faible (épaisseur de couche trop faible), un ponçage de la surface de l'apprêt peut se produire. (épaisseur de couche trop faible), un ponçage de la surface de l'apprêt peut se produire. Appliquez toujours une couche de fond suffisante.

EMBALLAGE

On peut conserver PRIMER GR pendant 24 mois dans l'emballage original et fermé, dans un lieu sec et à l'abri du gel et de façon non continue à une température supérieure à +30 °C.

