



Superior Solutions

# Shield

## Cire – Facilite d'application

- Cire à base de copolymères à particules métalliques incorporées, offrant brillance, dureté pour la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques, ...
- Forme une couche transparente, brillante et dure.
- Une fois sèche, très durable et nécessitant peu d'entretien.
- Excellente résistance aux éraflures et marques de chaussures.
- Idéal pour les zones à entretien minimal.
- Sa composition permet l'obtention d'une surface antidérapante.
- Ne laisse pas de traces à l'application.
- Peut être polie pour plus de brillance.
- Se nettoie quotidiennement avec un détergent neutre.

### APPLICATION

Shield s'utilise pur, avec un balai faubert en rayonne. 4 couches sont recommandées.

Laisser sécher 30 mn entre chaque couche.

Pour des sols poreux, appliquer au préalable 2 couches de bouche-pores Zeptone Sealer et ensuite 3 couches de Shield.

Peut être polie à basse vitesse, décaper les anciennes cires avec SPECIAL ou DETSOL si nécessaire.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une température comprise entre + 4°C et + 50°C.

### CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide blanc laiteux.

pH:  $\pm 8,5$

Densité à 20°C:  $\pm 1,01$

Pouvoir couvrant : 12 à 15 m<sup>2</sup> au litre.

*Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.*

Version 0153-0415

### ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de