

ZEP QUARTZ

Charge antidérapante

- Charge antidérapante pour obtenir des sols antidérapants.
- Pour atteindre les qualités antidérapantes, il est recommandé d'ajouter le produit à notre peinture pour sols Poxy Sol-S.
- Diminue les risques d'accident.
- Utilisation facile.

MODE D'EMPLOI

Ajouter la charge antidérapante lors de l'application de la première couche ou de la seconde couche en fonction du type de peinture et de la porosité du support. Répandre Zep Quartz sur la couche humide de la peinture appliquée. Appliquer une seconde ou troisième couche par dessus pour bien fixer la charge antidérapante. Attention: respecter l'intervalle d'attente entre l'application des différentes couches conformément à la fiche technique de la peinture utilisée.

Nombre de couches nécessaires avant l'application de Zep Quartz :

Pour l'utilisation sur un support poreux :

Poxy Sol-S: appliquer sur la 2^e couche.

Pour bien fixer la charge, il faut en tout cas appliquer encore une couche de peinture par dessus.

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Pouvoir couvrant:

400 à 600 grammes par m².

Taille des granules : granules moyennes :

350 à 700 microns (M)

Les valeurs indiquées ci-dessus ne valant pas de spécification du produit.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version: 4742-0110

ZEP INDUSTRIES B.V.