



Peinture façade extérieur mate acrylique en phase aqueuse

- Destinée aux surfaces verticales extérieures, aux enduits de ciment, béton, béton cellulaire, brique, pierre naturelle, anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées.
- ACRIMAT AV est microporeuse, peu sensible à l'encrassement, présente une excellente résistance aux intempéries, un haut pouvoir couvrant et une bonne souplesse même par temps froid.
- Sans odeur, facile et agréable à appliquer.
- Existe en blanc.
- Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

APPLICATION

Préparation du support: Le fond doit être sec, propre et non gras. La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U. 59-1 et D.T.U. 59-2. Les supports métalliques seront protégés par un primaire anti-rouille.

Application : Brosse, rouleau, pistolet, airless.

Dilution : Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %.

Airless : diluer de 8 à 12 %.

Diluant : eau.

Coloration : Peut se teinter avec des colorants universels.

Séchage : Sec : 2 heures. Recouvrable : 6 heures (à + 20°C et 65 à 75% d'humidité relative).

Nettoyage du matériel : A l'eau, avant séchage.

Rendement : 8 à 10 m²/l (en fonction du support) ou 5 à 6 m²/kg pour une couche. Appliquer 2 couches.

AFNOR NF P 84-403, classe D2.

AFNOR NF EN 1062-1, G3E3S1V2W3A0C0.

CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C. Conservation : 12 mois environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel. Transvaser le produit restant dans un récipient plus petit et hermétique. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : résine acrylique.

Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7 b2.

Extrait sec : 70 %.

Densité à 20 °C : 1,62.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).

Ce produit contient moins de 2 g/l COV.

Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet : <http://europa.eu.int/ecolabel>.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version : 4635-1211

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de