



Peinture polyvalente sous-couche et finition pour intérieur

- Peinture acrylique mat en phase aqueuse.
- Haut pouvoir couvrant.
- Facile et agréable à appliquer.
- Lessivable.
- Sans odeur.
- Très faible teneur en C.O.V.
- Existe en blanc
- Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3%.
- Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches.
- Applicable sur enduits de préparation, plâtre et dérivés, béton et enduits de ciment, anciennes peintures adhérentes.
- Satisfait à toutes les réglementations et dispositions les plus strictes de l'Ecolabel européen.

APPLICATION

ACRIMUR AV s'applique en deux couches :

- A la brosse et rouleau poils longs : diluer de 0 à 3 %.
- A l'airless buse de 21/000 à 24/000 de pouce, angle 60 à 80°, filtre 60 mesh : diluer de 5 à 7 %.
- Diluant : eau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le fond doit être sec, propre et non gras. La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du D.T.U 59.1

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Sur fonds poudreux ou très poreux, appliquer DUSTWATS. Sur fonds neufs, appliquer 2 couches, la première diluée à 5 % d'eau. Les supports métalliques seront protégés par du PRIMRUST 21.

Rendement : 8 à 9 m²/L (5 à 6 m²/kg).

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Sec : 30 minutes.
- Recouvrable : 6 heures.

CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C. Durée de conservation : 1 an dans l'emballage hermétiquement clos. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Grâce à sa texture unique il satisfait aux exigences les plus strictes du système européen d'Ecolabel.

Liant : résine acrylique.

Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I Classe 7 b2.

Extrait sec : 65 %. Densité à 20 °C : ± 1,6.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient < 1 g /l COV.

Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet: <http://europa.eu.int/ecolabel>.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.
Version : 4630-1211

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlingheweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de