

PAROPLUS HYDRO AV



Imprégnation semi-pelliculaire pour bois en phase aqueuse

- Décore et protège à long terme les boiseries.
- Le PAROPLUS HYDRO AV bénéficie de l'ECOLABEL extérieur, mais peut convenir pour une utilisation en intérieur.
- Excellente tenue aux U.V. Régularise l'humidité du bois.
- Respecte le veinage naturel du bois.
- Facile d'emploi.
- Produit en phase aqueuse. Sans odeur.
- Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier.
- S'utilise pour les boiseries dans des pièces sèches ou humides et menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

UTILISATIONS

Pour peindre les clôtures, portes, fenêtres, volets, rampes, poutres apparentes, toutes boiseries extérieures ou intérieures.

APPLICATION

S'utilise sur tous les bois, après ponçage et élimination des graisses et salissures, et sur les anciennes lasures adhérentes convenablement lessivées. Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines doivent être dégraissés. Les anciennes lasures non adhérentes doivent être éliminées. La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59-1. Sur bois neuf en première couche, diluer de 15 à 20 % pour une meilleure adhérence.

Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %.

Pistolet : diluer de 10 à 15 %.

Appliquer : 3 couches en extérieur, 2 couches en intérieur, 1 couche en entretien.

Diluant : Eau.

Rendement : 7 – 11 m²/l par couche selon le pouvoir absorbant du bois.

Séchage :

Sec : 1 heure.

Recouvrable : 2 heures (20 °C et 65 à 75 % HR).

S'UTILISE AVEC

Brosse plate Poil. Rouleaux de velvet

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et au-dessus de 30 °C. Stocker à l'abri du gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Aucune garantie de tenue pour les bois gras ou antioxydants tels que l'iroko, le teck, le doussié ou le red cedar.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : émulsion acrylique.

Densité : 1,01 environ.

Extrait sec : 29 %.

Séchage à 20°C et humidité relative de 65 % :

Hors poussières : 15 min. Sec : 1 h.

Recouvrable : 2 h.

Classification : AFNOR NFT 36005 –

Famille I Classe 4 a.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).

Ce produit contient 40 g/l COV.

Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet: <http://europa.eu.int/ecolabel>.

Châtaignier

Chêne

Chêne rustique

Merisier

incolore

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande. Version : 1353-1211

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de