

# PRIMRUST 21

## Primaire antirouille de haute performance

- Polyvalent.
- Pour surfaces métalliques en atmosphère marine et agressive.
- Pour installations portuaires, raffineries, huisseries, tuyauteries.
- Coloris : noir, gris, blanc
- Pouvoir antirouille maximum.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Film souple et adhérent.
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Utilisable sur fer et métaux ferreux.

### PREPARATION DES SUPPORTS

La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5. Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique. En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes. La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59-1.

### APPLICATION

Brosse ou rouleau : sans dilution  
Airless : diluer de 4 à 6 %  
Pistolet : diluer à 10 %  
Appliquer, en général, 1 couche de 40 µ secs.  
Diluant : DILU 464

### CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 4 a  
Liant : Résine glycérophthalique  
Densité : 1,60  
Point éclair : 39°C  
Extrait sec : 84 %  
Taux volumique d'extrait sec : 68 %  
Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l ou 7 à 8 m<sup>2</sup>/kg pour une épaisseur sèche de 40 µ.  
Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 %  
Hors poussières : 1 heure  
Sec : 3 heures  
Recouvrable : 24 heures.  
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 350 g/l de COV.

*Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.*

Version : 4609-1211

### ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be  
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl  
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de