

# Sikafloor® EpoCem® Module

## Liant époxy en dispersion aqueuse

### Produit

**Description** Epoxy à 2 composants en dispersion aqueuse. Exempt de solvant.

### Domaines d'application

Comme primaire des Sikafloor-81/82 EpoCem

Comme liant des Sikafloor-81/82 EpoCem, Sikagard-720 EpoCem, SikaTop Armatec-110 EpoCem.

### Avantages

- Excellente couche d'adhérence pour Sikafloor 81/82 EpoCem sur supports minéraux
- Kits prédosés.

### Information produit

#### Forme

#### Aspect / Couleur

Composant A : liquide blanc  
Composant b : liquide noir

#### Emballage

Kit prédosé de 4 kg (A+B)  
Kit prédosé de 40 kg (A+B)  
Fût prédosé de 200 kg (Composant A : 57 kg / Composant B : 143 kg)

#### Stockage

#### Conditions de stockage

Stocker dans les emballages d'origine scellés et intacts en un endroit protégé du gel

#### Conservation

12 mois

### Caractéristiques techniques

#### Densité

Mélange A + B : 1,0 kg/l (à +20°C)



---

## Information sur le système

---

### Notes sur l'application

---

**Consommation** 0,2 à 0,4 kg/m<sup>2</sup> suivant la porosité du support.  
Si le support est très jeune, il faut appliquer deux couches avec intervalle de minimum 12 heures et maximum 36 heures.

---

**Préparation du support** Le support doit être sain, résistant, exempt de particules non adhérentes, laitance, huile, graisse. Il peut s'appliquer sur support ciment humide et également sur support béton très jeune (2 jours).

---

### Conditions d'application / Limites

---

**Température du support** Minimum +8°C, maximum +30°C

---

**Humidité relative** ~ 80%

---

### Instructions sur l'application

---

**Rapport de mélange** Composant A : B = 1,14 : 2,86 en poids

---

**Préparation du mélange** Bien secouer le bidon A (liquide blanc), y ajouter ensuite le contenu du bidon B (liquide noir). Agiter vigoureusement ou mélanger avec un mélangeur électrique au moins pendant 1 minute. Il est interdit d'ajouter de l'eau.

---

**Mise en oeuvre / Outillage** A la brosse ou au rouleau. Ne pas mettre des surépaisseurs. Sur support poreux (absorption très rapide) remettre une couche d'imprégnation.  
Ne pas saupoudrer de quartz s'il est utilisé comme primaire du Sikafloor-81/82 EpoCem.

---

**Durée Pratique d'Utilisation** ± 45 minutes  
**Attention** : La fin de la durée d'utilisation est difficile à vérifier visuellement

---

**Nettoyage des outils** Nettoyer tous les outils et le matériel d'application à l'eau immédiatement après usage.  
Le produit durci ne peut être enlevé que par voie mécanique.

---

**Base des valeurs** Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.  
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

---

**Restrictions locales** Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

---

**Informations en matière de santé et de sécurité** Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

---

**Rappel** Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

---

## Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa  
Rue Pierre Dupont 167  
BE-1140 Evere  
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85  
Fax +32 2 726 28 09  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

