

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-304 W Matt

COUCHE DE FINITION POLYURÉTHANE, À DEUX COMPOSANTS, EXTRA MATE, FAISANT PARTIE DE LA GAMME SIKAR® COMFORTFLOOR®



DESCRIPTION

Le Sikafloor®-304 W Matt est une couche de finition polyuréthane, bicomposant, à base d'eau, extra mate, à très faible émission de COV.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-304 W Matt est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

Revêtement de finition extra mat pour les systèmes de la gamme Sika Comfortfloor®.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- À base d'eau
- Très peu d'odeur
- Bonne résistance aux rayons UV et au jaunissement
- Facile à nettoyer

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Conforme avec LEED v2009 IEQc 4.2: Matériaux à faible émission COV - Peintures et revêtements

AGRÈMENTS / NORMES

- Chape en résine synthétique suivant EN 13813:2002, déclaration de performance 02 08 01 04 005 0 000002 1041, certifié par l'organisme de contrôle de la production en usine n° 0620, et pourvu d'un marquage CE.
- Revêtement pour la protection de béton suivant EN 1504-2:2004, déclaration de performance 02 08 01 04 005 0 000002 1041, certifié par l'organisme de contrôle de la production en usine n° 0620, et pourvu d'un marquage CE.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polyuréthane	
Conditionnement	Composant A	6.0 kg seau
	Composant B	1,5 kg seau
	Composants A+B	7,5 kg kit
Aspect / Couleur	Résine - composant A	liquide, blanc
	Durcisseur - composant B	liquide, jaunâtre
	Sikafloor®-304W est extra mat après durcissement complète.	
Durée de conservation	Composant A:	6 mois à partir de la date de production
	Composant B:	12 mois à partir de la date de production

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-304 W Matt

Avril 2022, Version 01.01

020812060030000020

Conditions de stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage original, fermé, intact et scellé, dans des conditions sèches à une température entre les +5 °C et les +30 °C.

Densité	Composant A	~ 1,05 kg/l	(DIN EN ISO 2811-1)
	Composant B	~ 1,13 kg/l	
	Résine mélangée	~ 1,07 kg/l (diluée avec 5 % d'eau)	
	Toutes les valeurs de densité sont à +23 °C.		
Résistance chimique	Résiste à de nombreux agents chimiques. Consulter le service technique pour des informations plus spécifiques.		
Degré de brillance	Angle	Valeur	(ISO 2813)
	85°	< 25	
	60°	< 10	

INFORMATION SUR LE SYSTÈME**Systèmes**

Veuillez consulter les Fiches Système de:

Sika Comfortfloor® PS-24

Revêtement de sol en polyuréthane, lisse, sans joint, élastique, à faible émission de COV; en option avec des paillettes colorées

Sika Comfortfloor® PS-64

Revêtement de sol en polyuréthane, lisse, sans joint, élastique, insonorisant, à faible émission de COV; en option avec des paillettes colorées

Sika Comfortfloor® PS-66

Revêtement de sol en polyuréthane, lisse, sans joint, élastique, résilient, à faible émission de COV; en option avec des paillettes colorées

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION**Rapport de mélange**

Composant A : composant B = 80 : 20 (poids).

Note: toujours ajouter 5 - 7 % d'eau propre au mélange A + B.

Consommation

~0,15 kg/m²/couche (dilué avec 5% de l'eau)

Ces chiffres sont théoriques et ne tiennent pas compte du produit supplémentaire en raison de la porosité, la rugosité, des inégalités dans le support, les pertes de produit, etc.

Température de l'Air Ambiant

Minimum +10 °C / Maximum +30 °C

Humidité relative de l'air

Maximum 75% H.R.

Pendant le durcissement, l'humidité ne peut pas dépasser les 75%. Il faut veiller à assurer une ventilation suffisante afin que l'excédent d'humidité à cause du durcissement du produit soit éliminé.

Point de rosée

Attention à la condensation!

La température du support et du produit non durci doit être au moins 3 °C supérieur au point de rosée afin d'éviter la formation de condensation et d'efflorescences sur le produit.

Température du support

Minimum +10 °C / Maximum +30 °C

Durée de vie en pot**Température**

+10 °C

+20 °C

+30 °C

Temps

~ 50 minutes

~ 30 minutes

~ 20 minutes

Attention: La fin de la durée de vie en pot ne se remarque pas.

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-304 W Matt

Avril 2022, Version 01.01

020812060030000020

Temps de durcissement

Avant de surcoucher le Sikafloor®-304 W Matt il faut attendre:

Température du support	Minimum	Maximum
+10 °C	26 heures	4 jours
+20 °C	16 heures	3 jours
+30 °C	12 heures	2 jours

Basé sur une humidité relative de max. 70 % et une bonne ventilation. Les délais indiqués ci-dessus sont approximatifs et seront influencés par tout changement des conditions ambiantes, plus particulièrement la température et l'humidité relative de l'air.

Produit appliqué prêt à l'emploi	Température	Trafic pédestre	Trafic léger	Durcissement complet
	+10 °C	~ 30 heures	~ 48 heures	~ 6 jours
	+20 °C	~ 16 heures	~ 24 heures	~ 4 jours
	+30 °C	~ 12 heures	~ 18 heures	~ 3 jours

Remarque: les délais indiqués ci-dessus sont approximatifs et seront influencés par tout changement des conditions ambiantes.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Qualité & préparation du support

Consulter la méthode d'application «Évaluation et préparation de surfaces pour systèmes de revêtement de sols».

Instructions d'application

Consulter la méthode d'application «Mélange et application de systèmes de revêtement de sol».

Entretien

Consulter la méthode d'application «Conseils généraux pour le nettoyage de sols Sikafloor®».

LIMITATIONS

- Le Sikafloor®-304 W Matt fraîchement appliqué doit être protégé de la vapeur, de la condensation et de l'eau pendant au moins 7 jours (+20 °C).
- Les inégalités du support ainsi que l'inclusion d'impuretés restent visibles après l'application de cette couche de finition fine. Pour cette raison le support et les surfaces avoisinantes doivent être nettoyés minutieusement avant l'application.
- Si un chauffage est nécessaire, ne pas utiliser de sources de chaleur au gaz, à l'huile, à la paraffine ou autre source fossile, celles-ci produisant une grande quantité de CO₂ et H₂O qui peut endommager la couche de finition de façon irréversible. Utiliser pour le chauffage seulement des souffleries d'air chaud électriques.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

La teneur maximale en COV (catégorie de produit IIA /j type wb), précisée dans la directive européenne 2004/42/CE, est de 140 g/l (limite 2010) à l'état prêt à l'emploi.

La teneur maximale en COV de Sikafloor®-304 W Matt est de < 140 g/l à l'état prêt à l'emploi.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Le support doit être propre et sec, et exempt de toutes contaminations comme les salissures, l'huile, la graisse, anciennes revêtements et traitements de surface, etc.

Avant d'appliquer le produit, éliminer la poussière et toutes les parties non-adhérentes et friables de toutes les surfaces, de préférence à l'aide d'un aspirateur industriel.

La résistance à la traction du support doit être minimale 1,5 N/mm².

En cas de doute, effectuer un essai au préalable.

MÉLANGE

Remuer d'abord mécaniquement le composant A. Ajouter ensuite le composant B au composant A et mélanger en continu pendant 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ajouter 5 - 7% d'eau pendant le mélange des deux composants. Pour s'assurer d'un mélange correct, verser le produit mélangé dans un récipient propre et remélanger brièvement. Laisser reposer le matériau pendant 10 minutes après le mélange. Éviter un mélange trop long et trop rapide afin de minimiser l'occlusion d'air.

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-304 W Matt
Avril 2022, Version 01.01
020812060030000020

Équipement de mélange:

Le Sikafloor®-304 W Matt doit être mélangé à l'aide d'un mélangeur électrique à faible vitesse (300 à 400 tr/min) ou autre appareil adéquat.

APPLICATION

Avant l'application, contrôler l'humidité du support, l'humidité relative de l'air et le point de rosée. Diviser le produit uniformément sur le support à l'aide d'un rouleau à poiles nylon courtes. Le Sikafloor®-304 W Matt peut également être appliqué par un équipement de projection airless. Une finition sans joints/épaississements est obtenue, lors de l'application du produit "frais sur frais".

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tous les outils et le matériel d'application à l'eau immédiatement après usage. Le produit durci ne peut être enlevé que par voie mécanique.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-304 W Matt
Avril 2022, Version 01.01
020812060030000020

Sikafloor-304WMatt-fr-BE-(04-2022)-1-1.pdf