



ACRYL'AZUR

LASURE ACRYLIQUE MATE



DESCRIPTION

Lasure d'imprégnation transparente microporeuse en phase aqueuse.
Primaire et finition ultra pénétrante.



PROPRIÉTÉS

- Glacis, sous-couche et finition à base de résines alkydes en phase aqueuse.
- Très pénétrante, elle protège le bois en profondeur.
- Résistante, anti-U.V. et avec un séchage rapide.
- Film extra souple, limite les risques d'écaillage.
- Contient un agent de protection du film sec antifongique et antibleu.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Surfaces verticales intérieures et extérieures.
- Protège et décore les portes, huisseries, fenêtres, poutres, lambris...
- Toutes essences de bois excepté le Red Cedar.

| MATERIEL | FORMAT | FINITION |
|--|----------|----------------------------------|
| Brosse Spalter Rouleau Pistolet | 1L 5L | Mat |
| | | USAGE Extérieur/ intérieur |



BLANC
PATINE

INCOLORE
AVIVANT

CHENE
CLAIR

CHENE
MOYEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|--|---|
| Classification | Famille 1 Classe 4a/7b2 (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005) | |
| Liant | Alkyde | |
| Solvant type | Eau | |
| Odeur | Sans odeur | |
| Monocomposant/bicomposant rapport de mélange | Monocomposant | |
| pH | 8-9 | |
| Densité à 20°C | Blanc 1.07 ±0.02 | Teintes bois 1.03±0.02 |
| Viscosité | Brookfiels : environ 900 cps Cone-plan : 70-120cps | Brookfiels : environ 900-1700 cps Cone-plan : 60-100 cps |
| Extrait sec | 25% ±1% | 19% ±2% |
| Brillance | <20 | |
| Aspect | Translucide | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Point d'éclair | Non classé inflammable |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat.) : 130g/l (2010). Ce produit contient max. 50g/l. |
| Matériel d'application | Brosse, spalter, rouleau poils courts ou moyens (selon la rugosité du support), pistolet. |
| Dilution | Ne pas diluer |
| Rendement | 13 à 16 m ² par litre et par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption du support ainsi que du mode d'application. |
| Séchage & recouvrabilité | Hors poussière : 1 heure. Recouvrable : 4 heures. |
| Nettoyage du matériel | Eau |
| Stockage | Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |

PRÉPARATION DU SUPPORT

S'applique sur bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).

En intérieur :

Bois neufs : poncer au grain 120 afin de favoriser et d'optimiser l'ouverture des pores du bois puis dégraissier avec de l'acétone si nécessaire.

Bois anciens huilés ou lasurés (mauvais état) : remettre à nu le support par ponçage ou décapage sur toute la surface puis dépoussiérer.

En extérieur :

Bois neufs : poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores puis dégraissier avec de l'acétone si nécessaire.

Bois grisés : dégriser avec NET-TROL®*.

Bois huilés noircis : déshuiler avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*.

Bois à décaper : nous consulter.

APPLICATION

- Appliquer 3 couches d'ACRYL'AZUR dans le sens des fibres du bois à 4 heures d'intervalle (température 20°C, humidité relative 50%).
- Les deux dernières couches devront être teintées pour l'extérieur.
- En cas d'application au pistolet, prévoir un lissage au spalter afin d'éviter les coulures et favoriser la pénétration dans le bois.

ENTRETIEN

Rénovation usuelle :

Appliquer une à deux couches d'ACRYL'AZUR selon l'état du revêtement après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.

Rénovation tardive sur un support très abîmé :

Revenir au bois nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 3 couches d'ACRYL'AZUR.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70