



TEAKPROTECT

SATURATEUR MARINE

PROPRIÉTÉS

- Protection transparente non filmogène.
- Phase aqueuse. Ne s'écaille pas.
- Excellente pénétration en profondeur du support : ne forme aucun film en surface.
- Protection U.V. renforcée pour une protection longue durée contre les agressions climatiques
- Conserve l'aspect naturel du bois et du liège. Met en valeur le veinage et la beauté naturelle du support, laisse respirer le liège tout en le protégeant de l'eau et de l'humidité.
- Direct sur bois neufs préparés ou anciens, exempts de tout revêtement.
- Maintenance aisée sans ponçage ni décapage.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous bois : Teck, Ipé, Bangkirai, Acacia, Douglas, Mélèze, Chêne... Iroko/Azobé (nous consulter).
- Toutes surfaces verticales et horizontales : decks, pontons, caillebotis, mains courantes, barre à roue...

FINITION

Mat

FORMAT

1L - 5L (sauf teck)

USAGE

Extérieur

Édité le 20/02/2024

TEINTES



MIEL



TECK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a /7b2 selon norme NFT36005
Composition	Résines acryliques / alkydes
Densité	1,01 ±0.05
Viscosité	CF4 30-40"
Extrait sec	11 % ± 2
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 130g/l (2010). Ce produit contient max. 47g/l
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	10 à 12 m²/l pour une couche. 5m²/l en système multicouche..
Séchage et recouvrabilité	Sec hors poussière : 4 heures -Mise en service terrasse : 48/72 heures. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie.
Nettoyage du matériel	Immédiatement après utilisation à l'eau
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec, hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.
- Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas pour éviter défauts et coulures.
- **Bois neufs :**
 - Laisser le support au moins 3 mois en exposition naturelle avant traitement.
 - Application directe sur bois suffisamment poreux.
 - Afin de s'assurer de la porosité du bois, procéder au test de la goutte d'eau. Déposer de l'eau à différents endroits de la surface à traiter. Si l'eau pénètre dans le bois, la porosité est suffisante pour traiter. Sinon il faudra procéder à un égrenage.
- **Bois gris non traités :**
 - Nettoyer au DECK CLEANER*.
 - Égrener le bois si nécessaire (grain 100).
- **Bois gris déjà traités (huilés) :**
 - Déshuiler avec le système OIL CLEANER* + au DECK CLEANER*.
 - Égrener le bois si nécessaire (grain 100).
- **Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :**
 - Revêtement alkyde glycérophthalique : décaper avec le système MARINE STRIP*) + DECK CLEANER*.
 - Revêtement acrylique : décaper avec le système PREPDECK®* + DECK CLEANER*.
 - Sur bois tanniques et revêtements bicomposants/PU : décaper avec DSP 800*.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

APPLICATION

- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre, pour homogénéiser la teinte et limiter les nuances dues à une éventuelle sédimentation.
- Appliquer une couche généreuse de TEAKPROTECT dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts. Lisser par un mouvement de va et vient jusqu'à obtenir un aspect homogène.
- Dans la mesure du possible, toujours finir dans le même sens. Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte, une fenêtre ou un hublot.
- Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 20 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer "frais sur frais".
- Si nécessaire renouveler l'application jusqu'à saturation du support (refus du bois) en particulier sur les bois très poreux types thermochauffés, résineux anciens, ...
- Lisser le produit en excès avec un spalter (voire essuyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux) avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage TEAKPROTECT doit être dans le bois et non en surface.
- L'aspect final est mat. Toute trace de brillance est signe de présence de produit en surface.
- En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

ENTRETIEN

Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de TEAKPROTECT en une seule couche sur l'ensemble du support propre selon le mode opératoire précité sans poncer, ni décaper ni sabler au préalable. L'espacement entre les maintenances dépend du type de support et de l'exposition au soleil et aux intempéries. Dans le cas d'une maintenance tardive, se reporter aux indications de préparation « Bois gris non traités » décrits plus haut.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 20/02/2024.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70