



OWAGRIP

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE

PROPRIÉTÉS

- Propriétés anticorrosion renforcées + agents anti-UV spécifiques.
- Protège et décore, béton, chapes, terrasses bois et béton...
- Excellente résistance aux piétinements.
- Grande résistance à l'usure et au temps : charges antidérapantes et formule renforcée.
- Aspect satin-mat, retarde l'encrassement, la réverbération. Grande facilité de nettoyage.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Gelcoats, anciennes peintures, acier, aluminium et bois.
- Horizontal : sols.


DESCRIPTION

Peinture antidérapante monocomposant base de résines alkydes uréthanes, prête à l'emploi

FINITION	FORMAT	USAGE
Velours	1L - 2,5L	Intérieur Extérieur

Édité le 10/01/2024

TEINTES



BLANC



CHAMPAGNE



GRIS CLAIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4A selon norme NFT36005
Composition	Résines alkydes modifiées
Densité	1.30 ±0.05
Viscosité	7-11 Cp.s
Extrait sec	72 % ± 2
Matériel d'application	Rouleau exclusivement sauf pour les retouches qui pourront être effectuées à la brosse
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 500g/l (2010). Ce produit contient max. 350g/l
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	9 à 10 m ² par litre et par couche
Séchage et recouvrabilité	Sec hors poussière : 2 heures. Hors pluie : 4 heures. Recouvrable : 6 heures. Sec au toucher : 12 heures. Sec à cœur : 15 jours. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie.
Nettoyage du matériel	White-spirit
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Bien remuer avant et en cours d'emploi.
- La surface doit être parfaitement sèche, propre et dégraissée.
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint.
- La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C et la température ambiante devra être comprise entre 5°C et 30°C.
- **Surfaces peintes (PU, époxy, glycéro, acrylique) en bon état :**
 - Nettoyer / dégraisser le support avec OWACLEAN*.
 - Bien rincer et laisser sécher.
 - Sur support parfaitement sec égrener au 80/100 puis dépoussiérer.
- **Surfaces peintes en mauvais état et non adhérentes, acier brut neuf, aluminium :**
 - Sur le support propre et sec, appliquer le primaire PID 60 MARINE* en 1 couche (consulter la fiche technique).
 - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.
- **Surface en bois brut :**
 - Dégraisser à l'acétone.
 - Egrener au grain 80 / 100 puis dépoussiérer soigneusement.
- **Acier rouillé : Rouille prononcée ou rouille de surface adhérente :**
 - Sur support bien sec, appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* ou MARINE OIL* pour fixer par encapsulage la rouille.
 - Bien laisser sécher, entre 48 et 72 heures.
- **Acier rouillé : Rouille prononcée en condition difficile :**
 - Sur le support propre et sec, appliquer le primaire CIP MARINE* en 1 couche (consulter la fiche technique)
 - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.
- **Gelcoat / Polyester neufs :**
 - Éliminer l'agent de démoulage (silicone) avec de l'acétone + un grattoir.
 - Nettoyer avec OWACLEAN* ou un détergent. Laisser sécher.
 - Ponçage avec un grain 180-220.
 - Sur support propre et bien sec, appliquer le primaire PID 60 MARINE* en une couche.
 - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.
- **Gelcoat / Polyester usés :**
 - Nettoyer avec OWACLEAN* ou un détergent.
 - Laisser sécher.
 - Ponçage avec un 180-220.
 - Sur support Propre et bien sec, appliquer le primaire PID 60 MARINE* en une couche.
 - Laisser sécher entre 2 et 4 heures.

APPLICATION

- Appliquer 2 couches minces d'OWAGRIP à l'aide d'un rouleau laqueur ou à poils courts (<12mm).
- Déposer environ 150 à 200 microns humides par couche. Soit une épaisseur du film sec d'environ 100 à 150 microns par couche mince.
- Procéder à l'application en passes croisées.
- L'application se fait par zone successives de 1 à 2m². Si l'application est faite en intérieur, assurez-vous d'appliquer du fond de la pièce en direction de la sortie.
- Le pistolet n'est pas un outil adapté pour le meilleur accrochage, l'application au pistolet nécessite un réglage spécifique du fait de la présence des charges antidérapantes. Nous consulter.
- Trafic léger sous 48 heures mais pour trafic normal 5 jours minimum.

ENTRETIEN

Il est variable en fonction de l'intensité et de la fréquence du trafic. Lorsque l'antidérapant est insuffisant, dépolir et repasser une couche mince.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 10/01/2024.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70