

**DESCRIPTION**

- Colle fluide
- Colle à un composant
- Adhérence puissante
- Grande vitesse de prise à température ambiante
- A une très bonne résistance à l'humidité
- Maintient son pouvoir d'adhérence même à des températures basses.
- Ne contient pas de solvants

APPLICATIONS

- Convient pour le collage des matières plastiques, caoutchoucs, bois, papier, cuir, métal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	Mélange d'éthyl-cyanoacrylate
Densité (g/ml)	1.06
Résistance à la traction (N/mm ²)	21 (ISO 6922)
Temps de durcissement	3 - 20 secondes
Résistance à la température	-50°C - +80°C
Viscosité (mPa.s, Brookfield)	100
Point d'inflammation (CC, °C)	> 85°C
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

10 x tube 20GR/carton - 7080 pièces/palette
Transparent

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol.

Pose

- Après l'application, il y a presque immédiatement une force d'adhérence suffisante pour supporter une petite charge. Adhérence maximale après séchage complet.
- Appliquer 1 goutte de colle sur l'une des pièces à coller. Assemblez les pièces et appuyez manuellement pour que la colle se répartisse. Ne pas réarranger les pièces, car le durcissement se produit en quelques secondes.
- La force maximale est obtenue après 24 heures.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.