

FICHE TECHNIQUE

Purigo® 5S

DURCISSEUR DE SURFACE, RÉDUCTEUR DE POUSSIÈRE. NON FILMOGÈNE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Purigo® 5S est prêt à l'emploi et est utilisé pour durcir et rendre anti-poussières la surface du béton.

Purigo® 5S ne peut pallier à une insuffisance de résistance mécanique ou à une mauvaise qualité du béton.

DOMAINES D'APPLICATION

- Le Purigo® 5S peut être utilisé aussi bien sur nouveau que sur ancien béton. Il ne convient pas pour les pierres naturelles.
- Le Purigo® 5S peut être utilisé pour durcir les surfaces friables avant peinture.
- Les réparations des bétons sont parfaitement réalisables après emploi de Purigo® 5S.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Facile à appliquer.
- Anti-poussière.
- Bonne pénétration.
- Durcit les surfaces en béton.

FORME

COULEUR

Transparent.

EMBALLAGE

Bidon de 5 l

STOCKAGE

CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION

12 mois à partir de la date de production si stocké dans l'emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +35°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**DENSITÉ**

1 kg/l

INFLAMMABILITÉ

Ininflammable

TOXICITÉ

Pas de vapeurs toxiques

INFORMATION SUR LE SYSTÈME**DÉTAILS D'APPLICATION****CONSOMMATION**

Dépend de la texture de la surface et de la porosité : environ 0,15 à 0,25 kg/m² et par couche.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes d'huiles, graisses, boue et matériaux non adhérents.

Le béton doit avoir minimum 28 jours de durcissement avant l'application..

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION**MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILLAGE**

Purigo® 5S est prêt à l'emploi. et peut être réparti sur la surface du béton avec un arrosoir en plastique ou un pulvérisateur. Il faut arroser ou pulvériser de long en large et régulièrement pour assurer une pénétration uniforme. Ne pas laisser de flaques. Bien répartir en brossant la surface.

Normalement 2 couches suffisent. Un nettoyage à l'aide d'un aspirateur industriel est recommandé entre les couches. Une 3ème couche est nécessaire si la surface est fort poreuse.

Après le traitement final, attendre 24 h et laver à grande eau ou, pour la pose de parquet, nettoyer en utilisant uniquement un aspirateur industriel (pas d'eau).

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.

Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RAPPEL

Le Purigo 5S ne peut pas rendre bon un béton qui se désagrège.
Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

PLUS D'INFORMATION SUR LE Purigo® 5S:



SIKA BELGIUM NV

Concrete
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Tél.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

Fiche technique
Sika® Airmix
27/02/2017, VERSION 3

FR/Belgique