

DESCRIPTION : “JAUNE ANTIQUE” - BRIQUE DE PAREMENT MOULÉE À LA PRESSE

CATÉGORIE I, HD

TEXTURE, TYPE & COULEUR

La maçonnerie décorative (intérieure et/ou extérieure) sera réalisée avec une brique de parement massive sablée, avec un aspect rustique. La couleur est jaune nuancée avec des teintes grises et rouges clair.

ARGILE

Ce produit entièrement naturel est fabriqué avec de l'argile alluviale du quaternaire provenant de la vallée de l'Escaut.

PRODUCTION

Les briques sont moulées à partir d'une masse d'argile qui y est introduite et cuites à une température supérieure à 1150°C et ensuite vieilles.

MISE EN OEUVRE

De préférence maçonner de tout venant avec un joint épais. Pour obtenir la nuance attendue, mélanger les palettes, car il y a 10% à 15% de ½ et ¾ briques dans les palettes. L'utilisation d'un joint clair, atténue l'aspect général.

ASPECT

La brique est une brique moulée à la presse massive sans renforcements et avec une structure homogène. Elle est libre de nodules de chaux ou autres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les briques bénéficient des labels « CE » et « Benor » et présentent les caractéristiques suivantes :

Marque CE selon NBN EN 771-1 (Europe)

- | | |
|--|---|
| • Dimensions nominales (L/L/H) | : ca. 188 / 90 / 50 (nombre/m² : ca. 80) ou ca. 215 / 102 / 65 (nombre/m² : ca. 57) |
| • Tolérances dimensionnelles et plage | : pas applicable |
| • Masse volumique apparente sèche (brique haute densité) | : 1750 kg/m³ +/- 15% |
| • Résistance à la compression moyenne (Cat. I) | : 20 N/mm² |
| • Propriétés thermiques (λ 10, sec) | : 0,54 W/mK |
| • Résistance au gel/dégel | : F2 |
| • Absorption d'eau (24 heures) | : < 18% |
| • Taux initial d'absorption d'eau (1 minute) | : < 4 kg/(m².min) |
| • Teneur en sels solubles actifs | : Classe S2 |
| • Réaction au feu | : Classe A1 |
| • Perméabilité à la vapeur d'eau | : μ = 5/10 |
| • Adhérence | : 0,15 N/mm² (mortier) et 0,30 N/mm² (colle) |



Vande Moortel Steenbakkerijen NV

Scheldekant 7 - B 9700 Oudenaarde

T. +32 (0)55.33.55.66 - F. +32 (0)55..33.55.70

Website www.vandemoortel.be

E-mail info@vandemoortel.be

Marque Benor selon PTV 23-002 (des caractéristiques supplémentaires obligatoires pour la Belgique)

- Efflorescence : pas d'efflorescence
- Compression caractéristique : > 15 N/mm²
- Résistance au gel : résistance élevée au gel

Caractéristiques supplémentaires selon BRL 1007 pour les Pays-Bas

- NL BSB Certificat : Classe IB (incl. des régions protégées)
- Division par code européenne : Groupe 1
- Taux initial d'absorption d'eau : Classe IW3 (absorption normale)
- Résistance au gel : Classe D
- Résistance à la traction : > 2 N/mm²

ORIGINE

SA VANDE MOORTELV - Scheldekant 7 - Oudenaarde

Tél. +32 (0)55-33.55.66 - Fax +32 (0)55-33.55.70

Website: www.vandemoortel.be - E-mail : info@vandemoortel.be



Vande Moortel Steenbakkerij NV

Scheldekant 7 - B 9700 Oudenaarde

T. +32 (0)55.33.55.66 - F. +32 (0)55..33.55.70

Website www.vandemoortel.be

E-mail info@vandemoortel.be