

# MINUTE BETON



## 281785 Minute beton Coeck 25 KG

### Description

Minute beton est un béton sec pré mélangé industriellement, qui se caractérise par sa prise rapide et la mise en œuvre sans mélanger. Le Minute beton est porteur du label CE.

### Applications

Pour la fixation rapide, l'ancrage et le lestage de:

- Poteaux
- Séchoirs
- Clôtures de jardin
- Éléments de plaines de jeux, balançoires
- Bancs de jardin
- Pergolas
- Panneaux de signalisation
- ...

### Support et environnement

L'environnement ainsi que le support ne peuvent être ni gelés, ni en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les 24 heures. Lors de la mise en œuvre du béton la température ambiante doit se situer entre 5°C et 35°C.

### Mode d'emploi

- Creusez un trou aux dimensions souhaitées.
- Remplissez le trou jusqu'à mi-hauteur avec de l'eau claire.
- Placez le poteau dans le trou.
- Versez le béton Minute beton, lentement et régulièrement, dans l'eau entourant le poteau, jusqu'à ce que le trou soit complètement rempli et que la matière sèche n'absorbe plus d'eau. Ajoutez si nécessaire de l'eau. Rehaussez un peu le poteau de façon à ce que le Minute beton puisse couler en-dessous; après cela, ne plus bouger.
- Il n'est pas nécessaire d'étayer ou d'éstançonner le poteau dans la mesure où le béton Minute beton durcit en 15 minutes.
- Egalisez éventuellement la surface à l'aide d'une lisseuse. Recouvrez la surface avec une partie de la terre enlevée.

### Mise en œuvre

Le béton qui fait déjà prise ne peut pas être à nouveau mélangé ni avec un apport supplémentaire d'eau, ni en rajoutant de la poudre. Les données techniques se réfèrent à une température de 20°C et à une humidité relative de l'air de 50%. De températures plus basses augmentent le temps de prise et de durcissement. Des températures plus élevées les diminuent.

# MINUTE BETON

## Les dosages habituels pour un sac de 25kg

25 kg = 14 L beton		25 kg = 14 L béton	
Onderstaande verbuiksindicaties gelden als rekenvoorbeeld. Het toe te passen ballastgewicht is afhankelijk van de grootte, gewichten belasting van het object:		 15 min.	
Afmetingen gat in cm (lengte x breedte x diepte) / Dimension du trou en cm (longeur x largeur x profondeur)			
	20 x 20 x 20	20 x 20 x 30	30 x 30 x 30
Ronde paal Poteau rond	Ø 5 cm Ø 5 cm	14 kg	20kg
Ronde paal Poteau rond	Ø 7,5 cm Ø 7,5 cm	13 kg	19 kg
Ronde paal Poteau rond	Ø10 cm Ø10 cm	11 kg	17 kg
Vierkante paal Poteau carré	5 cm 5 cm	13 kg	20 kg
Vierkante paal Poteau carré	7,5 cm 7,5 cm	12 kg	18 kg
Vierkante paal Poteau carré	10 cm 10 cm	11 kg	16 kg
	30 x 30 x 45	30 x 30 x 45	45 x 45x 30
	47kg	71kg	107kg
	69 kg	106 kg	159 kg
	66 kg	104 kg	156 kg
	70 kg	107 kg	161 kg
	68 kg	105 kg	158 kg
	64 kg	103 kg	155 kg
	45 x 45x 45		

## Granulométrie maximale: 10 mm

### CE 0965-CPD-MM0504

Directive 2003/53/CE concernant le CrVI. Le Minute beton contient un agent réducteur, restant actif au moins le nombre de mois indiqué après la date d'emballage, afin de maintenir le chrome VI soluble en dessous de la limite de 0.0002% du poids sec total du ciment.

### Indication des dangers

R37/38: Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

R41: Risque de lésions oculaires graves.

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

### Conseils de sécurité

Protégez votre peau et vos yeux. Porte des vêtements adaptés: gants imperméables, bottes étanches, genouillères imperméables et des lunettes de protection.

S2: Conserver hors de la portée des enfants.

S22: Ne pas respirer les poussières.

S24/25: Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et consulter un ophtalmologue.

S36/37: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S39: Porter un appareil de protection des yeux/du visage approprié.

