

MORTIER DE JOINTOIEMENT

La Technologie Exclusive “Sans poussière” du mortier de jointement permet un meilleur confort de travail et une excellente facilité de mise en oeuvre. Le mortier de jointoiment Seifert, de fabrication belge, est composé de matières premières sélectionnées, séchées et préparées dans des fours spéciaux et soigneusement dosées selon la formule suivante:

- Grains de quartz blancs, roulés et lavés de 0.1 à 0.6 mm
- Pierre naturelle finement moulue
- Chaux sélectionnée pulvérisée, à au moins 95% d'hydrate de calcium
- Ciment blanc
- Produits hydrofuges à base de stéarates
- Colorants minéraux

PREPARATION DES SUPPORTS

Eliminer les poussières et les restes de mortier se trouvant dans les joints.

Veiller à ce que la profondeur du joint soit d'au moins 10 mm.

Humidifier avec de l'eau pure en fonction du pouvoir d'absorption de la pierre et cela juste avant le jointoiment.

MISE EN OEUVRE ET CONSOMMATION

Durée maximale d'utilisation à 20°C: 2h après gâchage

Température d'utilisation: de +3°C à 27°C. Ne pas appliquer sur support trempé ou en cas de risque de gel dans les 24h.

Le mortier doit être gâché avec de l'eau pure (+/- 7,5 l/50 kg) pour obtenir la consistance de terre humide. De préférence mélanger machinalement dans un mélangeur à mortier.

Pour éviter des différences de couleurs dûes à des conditions atmosphériques différentes, toujours mettre en oeuvre le support complet le même jour.

PARACHEVEMENT

Quand il y a un risque que le mortier sèche trop, humidifier et éventuellement couvrir.

CARACTERISTIQUES

(mesurée sur éprouvettes 4/4/16 cm, obtenues par damage d'un mortier gâché d'une quantité d'eau selon les instructions d'utilisation ci-dessus)

- Masse volumique sèche: 1900 kg/m³
- Résistance à la compression après 28 jours: >15 N/mm²
- Résistance à la flexion après 28 jours: >3 N/mm²
- Rétraction après 28 jours: 0,45 mm/m
- Résistance au gel: aucun dommage après 28 cycles

COULEURS

Le mortier de jointoiement existe en 60 couleurs standard inaltérables. Un mortier de n'importe quelle couleur désirée (ton sur ton) peut toutefois être fourni sur demande pour d'innombrables autres applications décoratives. Des échantillonnages de coloris mis au point ou des échantillonnages sous forme de poudre peuvent en tout temps être obtenus sur simple demande.

CONSOMMATION

MOD 50: ± 7.5kg / m²

MOD 65: ± 7kg / m²

MOD 90: ± 6kg / m²

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel.

**TOUT LES COULEURS DE JOINTOIEMENT SONT AUSSI
DISPONIBLE EN MORTIER DE MONTAGE 2 EN 1**